

報 文
화학공학, 제10권 제1호
J. KICHE, Vol. 10, No. 1
Feb. 1972

Alkali Ferrite 觸媒에 依한

輕油의 脫黃에 開한 研究

全 英 淵*

Catalytic Desulfurization from Hydrocarbons in the

Vapor Phase by Alkali-Ferrite

*Yung Yun Chun

Dept. of Chem. Eng., College of Eng., Kon Kuk Univ.

Abstract

A simplified procedure is proposed for the desulfurization by means of the catalytic reaction of alkali-ferrite. The vapor of gas oil shall be passed over the catalyst containing alkali-ferrite supported on an inert carrier such as aluminium oxide. The alkali in the ferrite is potassium oxide or sodium oxide. The reaction temperature of catalyst shall be modified between 300°C and 450°C, and the pressure atmospheric, and the feed rate of gas oil is 50 ml/hr. The sulfur content of the feed gas oil is 1.09 %.

As the result, the efficiency of desulfurization has been about 60%, and the best conditions for catalytic desulfurization were as follow:

- 1) Alkali in the catalyst.....potassium oxide.
 - 2) Ratio of alkali oxide to ferric oxide.....1/1 (molar).
 - 3) Ratio of alkali-ferrite to alumina1/1 (weight).
 - 4) Temperature of catalyst in the reactor400-450°C
- at atmospheric pressure.

1. 緒 論

石油系 塚化水素油에서의 黃分 除去 問題는 매우 繁要하다. 内燃機關이나 一般 燃料로 使用되는 燃料油에 黃이나 mercaptan 類가 들어 있으면 惡臭가나고 腐蝕性이 생기고 또한 고무狀 物質의 形成 原因이 된다. 또한 黃分은 燃燒後에는 全部 二酸化黃이 된다. 이것은 刺戟性 惡臭와 腐蝕性을 가진 酸性酸化物로 空氣污染의 가장 큰 原因物質이 되고 있다.

一般的으로 石油系 塚化水素油에 섞여있는 黃化合物은 hydrogen sulfide, mercaptan 類, alkylsulfide,

disulfide 類, thiophene을 代表하는 化合物로 하는 黃의 複素環式 化合物群 들이 主된 化合物들이고 遊離黃도 若干 들어있다. mercaptan 類는 gasoline, naphtha, kerosene 等 低沸點 留分에 많이 들어있고 高沸點 留分인 重質油에는 比較的 分子量이 큰 thiophene의 誘導體가 주된 含黃 化合物이다. 低沸點 留分에 많이 들어가는 mercaptan 類는 酸性物質로서 比較的 쉽게 除去할 수 있는 여러가지 方法이 充分히 研究되어 效率의 으로 除去되고 있다^{1,2)}. 그러나 高沸點 留分에서는 黃分을 가지고 있는 分子가 比較的 크고 數가 많아 黃分의 含量과 平均分子量을 比較하여 볼 때 거의 全分子가 黃分을 가지고 있는 끌이 되어 低沸點 留分에 適用하고 있는 여러가지 效率의 方法도 適用할 수 없다. 그리고

*建國大 工大 化學工學科

thiophene 環은 매우 安定하여 化學的인 方法에 依하여 이 環을 切斷하여 黃分을 除去하기가 매우 어렵다. 지금까지 高沸點 留分에 對한 脱黃方法이 各國에서 많이 研究되어 왔으나 安價로 効率의으로 脱黃할 수 있는 決定의 方法은 아직 없다.

지금까지의 重質油에 關한 脱黃法을 大別하여 보면 다음 3種으로 區分하여 볼수 있을것이다.

- (A) 氣體 水素에 依한 還元 脱黃法^{1, 2, 3, 4, 5)}
- (B) 金屬化合物 觸媒에 依한 脱黃法^{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)}

- (C) sulfur bacteria에 依한 脱黃法^{18, 19)}

이들 脱黃法은 모두가 각各 長短點을 가지고 있어 優劣을 가리기는 어렵다. 그러나 (A)方法이 가장 많이 工業化가 되었다. 그러므로 지금도 여러가지 새로운 脱黃法이 研究되고 있다. (A)의 方法은 比較的 좋은 脱黃成績은 나타내고 있으나 水素가 比較的 高價이고 裝置가 巨大化 하여 低廉 重質油에 適用되기 매우 어려운 것이다. (B)의 方法 역시 高溫高壓을 必要로하고 觸媒의 消耗가 큰데 比하여 脱黃率이 比較的 낮은 缺點이 있다. (C)의 方法은 Texaco Dev. 社나 Esso R. & E. 社의 特許 内容에는 좋은 結果를 提示하고 있으나 bacteria 的 增殖, 接觸條件, 脱黃速度 및 脱黃率 等에 여러가지 問題點을 가지고 있다고 본다.

重質油의 製造는 分留過程에서 輕油를 分離 脱黃한 後 殘油에 適當量을 混合하여 目的한 重質燒料油로 한다. 本研究는 輕油를 常壓 氣相에서 alkali-ferrite 觸媒를 使用하여 脱黃하려는 것이다. 大體로 金屬化合物 觸媒에 依한 燃料油의 脱黃은 液相에서 實施하고 있다. 그러므로 液相을 維持하기 为하여一般的으로 加壓下 (20 kg/cm^2 以上)에서 脱黃操作을 하므로 接觸裝置, 連續作業 等에 難點을 가지고 있다. 그러므로 本實驗에서는 400°C 內外에서 大氣壓下에서 連續作業을 容易하게 하고 操業의 安全性 向上을 圖謀하기 为하여 氣相에서 接觸 脱黃하였다. 脱黃率도 比較的 좋은 結果를 얻었다고 생각한다.

2. 材料 및 實驗

(1) 試料油

大韓石油公社 製品인 市販 輕油를 使用하였다. 黃分의 全含量은 1.09% (wt.) 이다.

(2) Alkali-ferrite(觸媒)의 製造

酸化第二鐵(Fe_2O_3 , 日本石津製藥 製品 二級品), 無水碳酸鈉(Na_2CO_3 , 日本 關東化學 製品, 一級品),

無水炭酸칼륨(K_2CO_3 , 日本 關東化學 製品, 一級品) 및 擔體인 alumina (Al_2O_3 , 日本 石津製藥 製品 二級品)를 여러가지 比率로 ball mill에서 잘 混合한 後 石墨도가니에 넣어 電氣爐內에서의 $8^\circ\text{C}/\text{min}$ 의 速度로 溫度를 上昇시켜 $1,000^\circ\text{C}$ 에서 2時間 熔融 燒成시켰다. 이 때 炭酸鹽은 分解하여 CO_2 를 放出하고 熔融되어 alkali-ferrite가 된다.

Alkali-ferrite의 組成은 molar ratio로 酸化알칼리가 酸化鐵 보다 많으면 燒成된 後 遊離된 酸化알칼리가 생겨서 安定된 좋은 alkali ferrite가 생기지 못한다. 또한 alumina의 量이 全量의 半 未達이면 좋은 alkali-ferrite가 形成되지 못하였다. 그러므로 alumina는 重量比로 全 觸媒量의 半이 되도록 加하였다.

다음 Table. 1과 같이 여러 組成의 觸媒 4種을 燒成 生產하였다.

Table. 1. Composition of catalysts (Molar ratio)

Catalyst	Fe_2O_3	K_2O	Na_2O	Al_2O_3
1	1.0	—	1.0	2.2
2	1.0	1.0	—	2.5
3	1.0	0.5	0.5	2.3
4	2.0	1.0	—	4.1

燒成된 alkali-ferrite은 比重 2.30~2.45인 海綿狀灰黑色 固體이다. 이것을 粉碎하여 $\phi 2\sim4 \text{ mm}$ 의 크기의 粒子로 하여 使用하였다.

(3) 脱黃裝置 및 操作

脫黃裝置의 略圖는 Fig. 1과 같다. 이 裝置는 大略 4部分으로 區分할 수 있다.

(a) 初음 部分은 反應器에 들어가는 試料油의 feed rate를 測定할수 있도록 한 200 ml의 burette이다.




Fig. 1. Schematic Diagram of Apparatus for Desulfurization of Hydrocarbons.

(b) 다음 부분은試料油의氯化裝置다. 内徑 20 mm, 長 120mm인 pyrex glass cylinder로下部에서 50 mm인곳에試料油의入口가있고 cylinder의下半은glass wool을 넣었다. 上부半은空間으로하여試料油의氣化部이다. 外部는 nichrome wire를감아保溫하고恒常管內가 350°C 되도록電壓을調節하여流入試料油를蒸發시킨다.

(c) 세째部分은 tubular reactor이다. 即脫黃反應이 일어나는곳이다. 이部分은内徑 30 mm,長 1,000 mm인 Pyrex glass cylinder로되어있고 内部에 alkali-ferrite觸媒粒子를充填하고外部로부터 nichrome wire를加熱하도록하였다. 加熱電壓을調節하여 reactor内部의溫度를 300~450°C로 할수 있도록하였다. reactor 内에 들어가는試料輕油의流入速度는 (a)의 burette에 달린cock를調節하여 항상 50 ml/hr가 되도록調節하였다.

(d) 다음部分은反應油의冷却回收部이다. condenser는長 1m의水冷 liebig condenser를 使用하였다.

(4) 黃分의分析法

(a) 試薬

(i) 3%過酸化水素水: 30%過酸化水素水(日本木下化學製品一級品)를蒸留水로稀釋하여使用하였다.

To Vacuum Manifold




Fig. 2. Illustrative Sketch of the Assembled Lamp Unit.

(ii) 3%鹽化巴侖水溶液: 鹽化巴侖結晶($\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 日本和光純藥製品一級品) 35g을蒸留水에 녹여 1l로하여使用하였다.

(iii)濃鹽酸: 35%鹽酸(日本林純藥製品一級品)을使用하였다.

(b) 分析法

黃分의分析法은全黃分析法을適用하였다. 分析裝置는 ASTM^{20, 21} 및 JIS^{22, 23}의規格으로되어있는 lamp method에依하여分析하였다. 製作使用的裝置의 lamp unit의概要是 Fig. 2²⁰와 같다.


分析方法의概要是 다음과 같다. 먼저 mg位까지秤量한 5~8g의試料油를 lamp部에서吸引空氣로完全燃燒시키고 이때 생기는氣體를 lamp에連結된 SO_2 吸收管에誘導하여 그中の 150 ml의 3%過酸化水素水에吸收시켜 SO_2 를 H_2SO_4 로하여回收한다. 이때吸引使用되는空氣는 10% NaOH水溶液과 3%過酸化水素水로 차례로洗滌하여污染된 SO_2 를事前에完全히除去하여使用한다.

試料油의燃燒가完了된後 SO_2 를吸收한吸收管中の過酸化水素水를回收하여鹽酸酸性下에서 3% BaCl_2 水溶液 10~15 ml加하여 SO_4^{2-} ion을全部 BaSO_4 로沈澱시킨다. 이沈澱을回收하여磁製도가니에 넣어電氣爐에서 750~800°C로 2時間加熱後秤量하여黃分을定量한다.

3. 結果 및 考察

實驗은 (1)觸媒別脫黃率의比較, (2)脫黃率이 가장 좋은potassium ferrite觸媒로서接觸溫度의變化에 따른脫黃率의變化를調查하여各各Table 2, 및 Table 3의結果를얻었다.

Table 2에나타난結果를보면 2번觸媒即potassium ferrite가 sodium ferrite보다 좋은脫黃率을보이고 있다. 이것은即alkali metal에서原子量이큰것일수록脫黃成績이좋은것이라는것을보이고있다. 또한酸化鋁カリ에對하여酸化第二鐵의量이많아질수록脫黃率은떨어진다. 그런데alkali ferrite形成에서alkali oxide의量이많을수록脫黃率은좋아지나alkali oxide가molar ratio로半以上이되면完全한alkali ferrite가形成되지못하고遊離alkali oxide가表面에생겨潮解性이나타나므로



의比를가진alkali-ferrite가가장適當하다고생각된다.

다음은觸媒의接觸溫度를 300°C, 350°C, 400°C,

Table 2. Efficiency of Desulfurization (%)*

Catalyst	1	2	3	Average
1	36.2	35.0	37.6	36.3
2	41.2	41.9	42.4	41.8
3	38.8	39.0	38.5	38.8
4	20.6	23.6	22.4	22.2

*Sulfur content of feed gas oil: 1.09%.

Temperature of catalyst: 400~450°C.

Feed rate of gas oil: 50 ml/hr.

Table 3. Efficiency of Desulfurization (%)*

Temp. of catalyst (°C)	1	2	3	Average
300	12.5	13.6	12.1	12.7
350	33.8	34.2	32.5	33.5
400	41.2	41.9	42.4	41.8
450	42.5	41.5	41.6	41.8

*Sulfur content of feed gas oil: 1.09%.

Number of catalyst: 2(Potassium ferrite).

Feed rate of gas oil: 50 ml/hr.

Table 4. Comparison of commercial desulfurization processes

Company	Catalyst	Feed stock	Temperature (°C)	Pressure (kg/cm ²)	Percent Desulfurization	Reference
UOP	Co-Mo	Residues	—	—	73	5
Gulf R. & D.	Co-Mo	Gas oil	400	50	89	5
Shell Devel.	CoS-MoS ₂	Residues	400	20	70	6
Shell Devel.	CoS-MoS ₂	Residues	400	70	74	7
Shell Devel.	K ₂ O-Fe ₂ O ₃	Residues	420	74	63	8
Shell Devel.	Na ₂ O-Fe ₂ O ₃	Residues	420	27	36	8
Esso R. & E.	Mn(OH) ₃	Crudes	320	14	45	12
Esso R. & E.	KOH	Gas oil	320	—	50	14
T. Nicklin	U ₃ O ₈	Naphtha	400	20	58	17
Esso R. & E.	Sulfur bacteria	Kerosene	28~35	Atmospheric	60	19

450°C의 4段으로變化시켰을때의 脱黃率의 變化를 調査한것이 Table 3이다. 이 표로 미루어 볼때 正常的 인 反應은 350°C以上에서 일어나고 400~450°C에서 가장 좋은 脱黃率이 얻어 진다.

이 脱黃關係에서의 最適條件를 간추려보면 (1) 觸媒는 K₂O~Fe₂O₃~Al₂O₃系로 물 比로 1:1:2.5인 것 이 가장 좋고, (2) 接觸溫度는 400~450°C가 最適條件 이라고 볼 수 있다. 이 實驗에서 얻은 脱黃率은 Table 4에 表示한 여러가지 process에서 發表된 脱黃率과 比較하면 그리 좋은 便是 아니다 그러나 이 脱黃操作은 같은 輕油로 數回 連續하여 觸媒上을 같은 條件으로 通過시키면 그 脱黃成績은 Fig. 3과 같은 結果를 얻었다. 이 結果로 보아 脱黃反應은 初回에 거의 完成하고 回數를 거듭하여도 脱黃率은 約 10%의 增加를 보였을




Fig. 3. Curve for the Variation of Sulfur Contents at the Desulfurization with the Catalyst Alkali-Ferrite in the Repeating treatment of the same Material.

暨 三回 以上에서는 增加를 보지 못하였다. 그러므로 反應器內에서의 接觸時間의 調節 等으로 約 60% 的 脫黃率은 얻을수 있다고 볼 수 있다.

4. 要 約

本實驗에서 使用한 alkali-ferrite 은 물과 接觸하면 서서히 反應하여 苛性 알칼리가 되므로 觸媒의 機能喪失의 原因이 된다. 그러므로 濕氣에 對한 注意를 하면 比較的 製造方法이 쉽고 安定하므로 脫黃觸媒로서는 매우 좋은것이라 생각된다. alkali-ferrite 를 使用한 지금 까지의 方法은 高壓下에서 操作하므로 裝置나 操作에 어려운 點이 많다. 그러나 本研究에서는 常壓 또는 減壓 下에서 操作할 수 있으므로 連續作業, 脫黃速度, 觸媒의 交換 等 여러 操作이 매우 有利할것이고 精留塔과 直結 또는 混成 設計가 可能할 수 있으리라 생각된다.

本研究의 結果를 要約하여 보면 다음과 같다.

- ① Alkali-ferrite 中에서 potassium oxide ferrite가 가장 좋다.
- ② 成分比는 $K_2O : Fe_2O_3 : Al_2O_3 = 1 : 1 : 2.5$ (molar ratio)가 가장 適當하다.
- ③ 接觸溫度는 400~450°C 가 가장 適當하다.
- ④ 以上 條件 下에서 黃分이 1.09% 인 輕油로 約 60%의 脫黃 成績을 얻을 수 있다.

參 考 文 獻

1. 牧 親彥, et al, 石油精製技術便覽 pp. 23~24, 產業圖書株式會社, 東京, 1960.

2. 全英淵, 化學과 工業의 進步, 10 (1), 2, (1970).
3. 村田 繼男, 化學工業(日本), 18(2), 19, (1967).
4. 中野 徹雄, 科學技術廳 資源調查報告書(日本), 36, 56, (1966).
5. 山口 隆, et al, 別冊工業化學(日本), 12(16), 34, (1968).
6. U. S. 3116234 (1960).
7. U. S. 3112257 (1960).
8. U. S. 3136714 (1960).
9. U. S. 3164545 (1960).
10. U. S. 3284345 (1964).
11. U. S. 3320156 (1964).
12. U. S. 3320157 (1964).
13. U. S. 3354081 (1964).
14. U. S. 3383304 (1968).
15. U. S. 3475328 (1969).
16. U. S. 3565792 (1971).
17. Brit. 1221051 (1971).
18. U. S. 2641564 (1953).
19. U. S. 2975103 (1959).
20. ATSM, D 1266 (17)
21. ATSM, D 1551 (17)
22. JIS, K 2262—1959
23. JIS, K 2273—1962