

Y-제올라이트 觸媒上에서의 톨루엔과 메탄올로부터 자일렌 合成에 關한 研究

郭鍾雲 · 李鎬仁

서울大學 工科大學 工業化學科

(1984년 2월 16일 접수, 1984년 4월 25일 채택)

A Study on the Formation of Xylene from Toluene and Methanol over Y-zeolite Catalysts

Jong-Woon Kwak and Ho-In Lee

Department of Chemical Technology, College of Engineering,

Seoul National University, Seoul 151, Korea

(Received 16 February 1984; accepted 25 April 1984)

要 約

Y-제올라이트 觸媒上에서 p-자일렌을 生成키 為하여 톨루엔을 메탄올로 甲基化 反應을 시켰다. 実驗은 常圧下에서 固定相 觸媒를 利用하여 遂行하였고, 자일렌 異性体의 選択性은 反應溫度, 空間速度, 反應物의 比率等 実驗條件에 따라 顯著한 差異를 나타내었다. 反應 最適溫度인 350°C에서 热力学的 平衡狀態는 約 20%의 p-자일렌을 混合자일렌 속에 含有하고 있는데 反하여, 本 実驗의 境遇, p-자일렌은 47%의 組成을 이루었다. HX触媒는 높은 選択性을, HY触媒는 높은 活性을 나타내었고, HM触媒와 Si-Al触媒는 낮은 活性을 나타내었다. 最適 反應條件은, 反應溫度는 350°C, 톨루엔/메탄올의 몰比는 2, 空間速度는 0.48 l/g-cat/hr이었다. 相對的으로 높은 反應溫度에서는 Y-제올라이트 觸媒上에서 热力学的 平衡值와 類似한 자일렌 混合物을 生成하였다. 主 生成物은 자일렌, 트리메틸벤젠 및 벤젠이었으며, 氣体 크로마토그래피에 依하여 分析하였다. 자일렌 生成에 미치는 助觸媒의 影響을 알아보기 為하여 BF₃와 WO₃를 主觸媒에 添加시켰다. HY触媒에 담지된 BF₃의 量이 2wt%일 때 p-자일렌의 収率은 8.6%에서 13.7%로 增加하였다. WO₃의 境遇, WO₃의 含量이 5wt%일 때 8.6%에서 13.8%로 增加하였다. 또 p-자일렌의 生成에 Brønsted酸이 미치는 影響을 알아보기 為하여 HCl을 HFeY触媒에 添加시켰다. HCl의 含量이 메탄올 量의 6wt%일 때, p-자일렌의 収率은 15.7%에서 19.7%로 增加하였다.

Abstract—Toluene has been alkylated with methanol over Y-zeolite catalysts to produce p-xylene. The experiment was carried out continuously over fixed bed catalysts under atmospheric pressure. The selectivity for a specific xylene isomer was demonstrated to undergo a remarkable change depending on the experimental conditions such as temperature, space velocity, and reactant ratio in the feed. At thermodynamic equilibrium at 350°C of optimum reaction temperature, the xylene mixture contains about 20% of p-xylene, while in this study the product mixture consisted of 47% of p-xylene. It has been found that HX-zeolite has a high selectivity and HY-zeolite a high activity, whereas both HM-zeolite and silica-alumina have low activities. The optimum reaction conditions were as follows;

reaction temperature of 350°C, toluene/methanol mole ratio of 2, and space velocity of 0.48 l/gr-cat/hr. At relatively high reaction temperatures, Y-zeolite catalysts produced the mixture of xylene which composition corresponds closely to thermodynamic equilibrium values. The main products were xylene, trimethylbenzene, and benzene. The products were analyzed by gas chromatography. As a promoter, BF_3 and WO_3 were added to the main catalysts in order to understand the effect of supports on the formation of xylene. When the content of BF_3 supported on HY-zeolite was 2wt%, the yield of p-xylene was increased from 8.6% to 13.7%. For WO_3 , with 5wt% of WO_3 the yield of p-xylene was increased from 8.6% to 13.8%. In order to know the effect of Brönsted acid on the yield of p-xylene, HCl was added to HFeY catalyst. As the content of p-xylene was 6wt% with respect to methanol, the yield of p-xylene was increased from 15.7% to 19.7%.

1. 緒論

最近, 폴리에스터 纖維의 製造原料로서 p-자일렌의 急速한 需要의 增大가豫想되고 있다[1]. 자일렌은原来 大部分이 溶剤로消費되어 왔으나, 石油系 자일렌이 登場함에 따라 테레프탈산의 製造原料로서 p-자일렌의 分離利用이 시작되었다.

現在, 工業的製法으로는 混合자일렌을 原料로 하여 深冷分離→異性質化組合方法이 利用되고 있으며, 기타 톨루엔의 不均一化反應, o-, m-자일렌의 異性質化反應, C₈ aromatics로부터 沸點을 利用한 方法 등 여러가지 方法이 쓰이고 있다. 그러나, 混合자일렌의 p-異性体含有量이 热力学的平衡狀態에서 約 20%밖에 안 되므로 여러過程의 循環工程이 必要하게 되고, 設備費가 많이 들어 經濟的으로不利하다. 뿐만 아니라 자일렌混合物中에 包含된 多量의 에틸벤젠을 異性質化法[2, 3]으로 除去해야 하는 번거로움이 있고, 또 現在需要의 充足에도 미치지 못하는 実情에 있으므로, 보다 經濟的인 生產方法이 要望된다 하겠다.

報告된 文献들에 依하면, 氣相觸媒 存在下에서 톨루엔을 메탄올로 알킬化反應을 시킴으로써 자일렌을 만드는 方法이 試圖되고 있으며 몇몇 特許들도 나와 있다[4, 5, 6, 7]. 톨루엔과 메탄올로 出發해서 자일렌을 만드는 工程은 簡單하고, 그 原料費가 比較的 적으로 經濟的으로 잇점이 크고, 또 常圧下에서 實施하기 때문에 다른 高圧下에서 實施하는 異性質化에 依한 方法보다는 実用的인 方法이라 할 수 있다. 그러나, 現在 収率이 極히 낮은 水準에 머무르고 있음으로써 収率上昇의 問題가 時急하다 하겠다. 따라서, 本 実驗에서는 比較的 原料費가 低廉한 톨루엔과 메탄올로 出發해서 자일렌의 収率을 增加시키는 것과 特히 工業的으로 価値가

있는 p-자일렌의 収率을 增加시키려고 하였으며, 또 觸媒의 物性과 収率의 相關關係를 分析, 檢討하였다. 또 金屬이 담지된 Y型 세올라이트 觸媒에 Lewis acid와 base가 미치는 影響을 調査하여 転移金屬의 活性을 分析하려 하였다.

2. 実験

2-1. 觸媒의 製造

2-1-1. 觸媒 (1)~(4)의 製造

NaY , NaX 의 觸媒를 1N NH_4Cl 水溶液에 넣고 80°C에서 2일 동안 數回 反復하여 Na^+ 이온을 NH_4^+ 이온으로 交換한 다음, Cl^- 이온이 檢出되지 않을 때 까지 蒸溜水로 洗滌한 後 oven에서 110°C로 3時間 동안 乾燥시키고, 다음 500°C에서 3시간 동안 燃成시켰다.

2-1-2. 觸媒 (5)의 製造

觸媒 (1)의 製造方法과 同一하게 HY型 觸媒를 만들어 15g을 달고, 여기에 H_2WO_4 , 0.807g을 넣고 蒸溜水로 부어서 30cc가 되게 한 다음, 물이 蒸發할 때까지攪拌시켰다. 다음, oven에서 完全히 乾燥시킨 다음, 300°C에서 3時間 동안 燃成시켰다.

2-1-3. 觸媒 (6)의 製造

觸媒 (1)에 15cc의 蒸溜水와 H_3BF_6 , 0.75g을 넣어 20cc로 만들고, 다음 90°C의 乾燥爐속에서 2日間放置한 後 물을 完全히 蒸發시키고 500°C에서 3時間 동안 燃成시켰다.

2-1-4. 觸媒 (7)~(13)의 製造

NaY 의 觸媒를 1N NH_4Cl 의 水溶液에 넣고 80°C에서 2日 동안 數回 反復하여 NH_4Y 型 觸媒를 만들고, 다시 이 觸媒를 이온交換할 각 転移金屬의 硝酸鹽化合物를 물에 녹인 溶液에 넣고, 80°C에서攪拌시켰다. 다음, 蒸溜水로 洗滌, 乾燥過程을 거

쳐서 500°C에서 3時間 동안 烧成시켰다.

2 - 1 - 5. 触媒 (14)~(16)의 製造

触媒 (9), (13)과 同一한 方法으로 만든 다음 触媒 (5), (6)과 同一한 方法으로 만들었다. 以上의 各 触媒를 Table 1에 실었다.

Table. 1. Component and specific surface area of various catalysts.

catalyst	component	specific surface area (m^2/g)
1	HY-zeolite	286
2	HX-zeolite	350
3	HM-zeolite	450
4	Silica-Alumina	437
5	HY-zeolite+WO ₃ (5wt%)	357
6	HY-zeolite+BF ₃ (2wt%)	295
7	HNaY-zeolite	375
8	HMnY-zeolite	418
9	HFeY-zeolite	431
10	HCoY-zeolite	328
11	HNi Y-zeolite	487
12	HCuY-zeolite	426
13	HZnY-zeolite	461
14	HFeY-zeolite+WO ₃ (5wt%)	586
15	HFeY-zeolite+BF ₃ (2wt%)	630
16	HZnY-zeolite+WO ₃ (5wt%)	740

2 - 2. 触媒의 物性分析

真空吸着裝置에서 窒素의 吸着等温線을 얻어 BET式으로부터 触媒의 表面積을 計算하였고, 使用한 BET裝置는 SHIMADZU-MODEL 2100D 이었다. 또한, 触媒中에 包含된 金屬 담지량은 AA分析을 通해서 求할 수가 있었으며, 이 때 使用한 分析器는 YANACO MODEL NO. AA-780이었다.

2 - 3. 實驗方法

實驗은 常压下에서 連續的인 flow system을 利用하였으며, 反應物은 N₂ bombe의 調節機에 依해서 흘러나오는 carrier gas에 의해서 反應管으로 들어가며, 空間速度는 氣體流量計(Brooks, Model 1A-15-1)로써 調節하였다. 길이 57cm, 半徑 2.5 cm인 反應管은 pyrex 유리관으로 製作하였으며, 触媒의

packing은 反應管의 下段에서 2/3되는 位置에 設置하였고, 每 実驗마다 새로운 触媒를 使用하여 非活性化에 依한 實驗誤差를 最小化하였으며, 触媒 使用量은 pellet의 形態로써 5g이었다. 使用触媒의 活性을 높이기 為해서 反應前에 窒素ガス를 0.24 l/g-cat/hr의 速度로 흘려 보냈으며, 이 때 活性溫度는 400°C, 活性化的 時間은 3時間이었다. 또한, 톨루엔과 메탄올의 一定한 温度維持를 為해서는 heating mantle에 magcon 温度計와 sensitive relay를 附着시켰다. 또 反應機內의 温度調節은 触媒層 위에 調節된 크로멜-알루미늄 热電雙과 温度調節機 및 sensitive relay를 連結시켜서 必要한 温度를 調節하였다. 또한 들어가는 反應物의 漸次的인 温度上昇을 為해서 反應管의 下段部分을 180°C로 一定하게豫熱시켜 주었다. 이렇게 해서 生成해 나가는 生成物은 凝縮器에 依해서 冷却되며, 氣體 크로마ト그래피에 依해서 分析하였다. 生成物을 再確認하기 為해서 GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometer, SHIMADZU-LKB 900)를 使用하여 生成物을 分析, 檢討하였다.




Fig. 1. Yield of xylene vs. reaction temperature on HFeY(space velocity, 0.72 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 1); ○, total xylene; ●, p-xylene; ▲, m-xylene; △, o-xylene.

3. 実験結果 및 考察

3-1. 最適 反応條件

Fig. 1에서 알 수 있듯이 温度가 增加함에 따라, 자일렌과 p-자일렌은 350°C에서 最適을 보이다가 漸次的으로 減少하는 반면, o-자일렌은 繼續增加하고 있음을 알 수 있다. 이것은 Taylor data [8]의 C₈ aromatics化合物의 热力学的 平衡狀態에서, o-자일렌의 含有量과 一致하고 있음을 알 수 있었다. 則, 低温에서는 p-자일렌이 有利하고, 高温에서는 o-자일렌이 有利함을 알 수 있었다.

3-1-1. 몰비의 影響

톨루엔과 메탄올의 몰비가 자일렌 生成에 미치는 效果를 Fig. 2에 나타내었다. 全体 자일렌은 몰비가 클수록 增加하였고, 몰비가 2 일 때, p-자일렌의 選択性이 가장 좋았으며, 그 以上에서는 漸次的으로 떨어졌다. 몰비가 增加함에 따라 p-자일렌의 生成物이 줄어드는 것은 生成된 p-자일렌의 一部가 細孔內에서 异性質化 反応이 일어났기 때문이고, o-자일렌이 增加하는 것은 热力学的으로 安定하여 异性質化 反応이 일어나기 어렵기 때문으로 料된다.

3-1-2. 空間速度의 影響

Fig. 3에서 보인 바와 같이 空間速度가 增加할 때, 0.48 l/g-cat/hr에서 最適을 보이다가 漸次的으로 収率이 떨어지는 傾向을 나타내었다. 空間速度가 작을 때, 収率이 줄어드는 것은 接觸時間이 너무 길어 트리메틸벤젠이 많이 生成되었기 때문으로 생각된다[9].

Table 2. Physical parameters of Y-zeolites exchanged by transition metals

cation	ionic radius (Å)	specific surface area (m ² /g)	ion exchanged (%)
Mn ²⁺	0.80	418	43.5
Fe ³⁺	0.53	431	73.6
Co ²⁺	0.72	328	63.2
Ni ²⁺	0.69	487	60.5
Cu ²⁺	0.71	426	50.4
Zn ²⁺	0.74	461	70.5




Fig. 2. Yield of xylene vs. reactant mole ratio on HFeY (temperature, 350 °C; space velocity, 0.72 l/g-cat/hr); ○, total xylene; ●, p-xylene; ▲, m-xylene; △, o-xylene.




Fig. 3. Yield of xylene vs. space velocity on HFeY (temperature, 350 °C; toluene/methanol, 2); ○, total xylene; ●, p-xylene; ▲, m-xylene; △, o-xylene

3-2. HY, HX, HM, Si-Al型触媒의 收率比較

以上에서 求한 最適 反應條件을 가지고, HY, HX, HM, Si-Al 触媒를 使用하여 実驗한 結果 Fig. 4에 나타내었다. p-자일렌의 收率을 볼 때, HY>HX>Si-Al>HM의 順으로 줄어들고 있는데, Ward에 依하면 Y-제올라이트가 X-제올라이트보다 酸度가 크다고 發表된 바 있다[10]. 触媒의 烧成溫度가 330~425°C의 範圍에서 B酸이 增加하면서, 그와 同時에 자일렌의 生成이 增加하는 것으로 봐서, 자일렌 生成反應은 B酸과 密接한 関係가 있음을 알 수 있다. 特히 HM触媒의 境遇, 收率이 極히 떨어지는 데, 이것은 kinetic diameter가 작아서 最大로 吸着할 수 있는 分子가 벤젠 크기이므로, 이보다 큰 톨루엔이 細孔으로 들어가 吸着하기가 힘들기 때문으로 생각된다[11].

3-3. HNaY, HMnY, HFeY, HCoY, HNiY, HCuY, HZnY型触媒의 收率比較

여러가지 転移金屬을 이온交換시킨 Y型제올라이트 触媒를 가지고 알킬화 反應을 해 본 結果가 Fig. 5에 나타나 있다. p-자일렌의 生成을 보면 Fe>Zn>Co>Ni>Mn>HY>Cu>Na順으로 減少하는 傾向을 보여 주었다. 静電氣場의 理論을 適用시켜 說明하면, 이온半径이 작을 수록 分極能力이 커서 水酸基의 生成이 많아진다[12, 13]. 即, 이온交換된 陽이온의 半径이 작으면 B酸点이 많아져서 活性이 큰 原因이 되고, 이것이 触媒의 促進効果를 가져와 水率이 增加되어 나타난다. 本 実驗의 境遇, 陽이온의 半径이 작고, 電荷가 큰 HFeY의 触媒가 가장 큰 活성을 주었는데, 위의 理論과 잘 一致하고 있다. HNaY触媒의 境遇, 生成率이 極히 떨어지는데 이것은 Na가 다른 陽이온보다 比較的 크고, 또 電荷가 작기 때문에 水酸基의 生成이 다른 転移金屬에 比해서 작기 때문이다[14]. 그러나 모든 触媒가 그들의 이온半径과 水率과의 関係에 있어서 直接的인 比例關係는 없었다. Table 2에서 보인 바와 같이 여러 因子에 依해서 影響을 받을 것으로 생각된다. 各 触媒의 表面積과는 無關함을 알 수가 있고 또한 담지량이 많을 때, 收率이 大體的으로 增加함을 알 수 있었다.




Fig. 4. Yield of total xylene vs. time-on-stream on various catalysts (temperature, 350 °C; space velocity, 0.48 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 2); ○, HY; ●, HX; △, Si-Al; ▲, HM.




Fig. 5. Yield of p-xylene vs. time-on-stream on various catalysts (temperature, 350 °C; space velocity, 0.48 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 2); ●, HFeY; ○, HZnY; □, HY; △, HCoY; ▲, HNiY; ■, HMnY; □, HCuY; ○, HNaY.




Fig. 6. Yield of xylene vs. content of BF_3 on $\text{HY} + \text{BF}_3$ (temperature, 350 °C; space velocity, 0.48 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 2); ●, total xylene; ○, p-xylene.




Fig. 7. Yield of p-xylene vs. content of WO_3 on $\text{HY} + \text{WO}_3$ (temperature, 350 °C; space velocity, 0.48 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 2).

3-4. BF_3 가 자일렌生成에 미치는影響

Fig. 6에 BF_3 의 담지량이 HY型觸媒의 자일렌生成에 미치는影響을 나타내었다. 純粹한 HY觸媒에比べ p-자일렌의 収率은 8.6%로부터 13.7%로增加하였고, 全體 자일렌은 18.6%로부터 29.2%로增加하였다. 그림에서 알 수 있듯이 BF_3 의 담지량이 8 wt%일 때, 収率이極히 떨어지는 데, 이것은 지나친量으로 담지됨으로써 細孔이 막혔기 때문으로 생각된다. 이 BF_3 가 담지됨으로써 収率이增加하는 것은 카르보늄 이온이 많이生成되었기 때문인데, 이것은 메탄올의 C-O結合이 끊어지는데 必要한活性화 에너지가 낮아서 보다 쉽게 C-O의結合이破壊되기 때문이다[15].

3-5. WO_3 가 자일렌生成에 미치는影響

Fig. 7을 보면, WO_3 의 담지량이 5 wt%일 때, 純粹한 HY觸媒보다도 収率이相當量增加하였다. p-자일렌은 8.6%에서 13.8%, 全體 자일렌은 18.6%에서 39.2%로增加하였다. 이것은 WO_3 가 담지됨으로써 觸媒의 表面積이 $286\text{m}^2/\text{g}$ 에서 $357\text{m}^2/\text{g}$ 로增加한데 그原因이 있으며, 實際로 WO_3 의自體만으로實驗해 본結果, 約 1%의 収率을 나타내었다. 또 WO_3 가 1% 담지되었을 때, 純粹 HY觸媒에比해서 収率이 떨어지는데, 이것은 WO_3 가 담지됨으로써, 表面積의增加를 가져오지만, 觸媒의酸點과 WO_3 間의水素結合이形成되어 B酸의減少를 가져오기 때문에解釈할 수가 있고, 담지량이 5 wt%일 때, 収率이增加하는 것은 B酸의減少效果보다表面積增加의 effect가크기 때문으로 생각된다.

3-6. WO_3 가 HFeY, HZnY觸媒에 미치는影響

WO_3 가添加됨으로써 나타나는 収率의變化를 Fig. 8에 나타내었다. $\text{HY} + \text{WO}_3$ (5wt%)의觸媒와는 달리, 자일렌에對한 収率이 떨어지는데, 이것은 WO_3 와 Fe間에電子의移動이 생겨서 Fe의靜電氣的効果가 줄어들어分極ability이減少하였기 때문으로 생각된다. HZnY觸媒에對해서도 同一한効果를 주어活性을 떨어뜨렸다. Richardson[16]에依하면 이웃陽이온間의이온포텐셜의차이는 이웃陽이온에게, 伝導帶모델에依하여, 電子를옮겨줄




Fig. 8. Yield of p-xylene vs. time-on-stream on various catalysts (temperature, 350 °C; space velocity, 0.48 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 2); ●, HFeY; ▲, HZnY; △, HZnY+WO, (5 wt%); ○, HFeY+WO, (5wt%).




Fig. 9. Yield of xylene vs. time-on-stream on HFeY and HFeY+HCl (temperature, 350 °C; space velocity, 0.48 l/g-cat/hr; toluene/methanol, 2); ●, HFeY+HCl; ○, HFeY.

때触媒의活性이增加된다고發表한 바 있는데, 上記理論과 잘一致하고 있다.

3-7. HCl이 자일렌生成에 미치는影響

HFeY触媒에 HCl이 미치는影響을 Fig. 9에 나타내었다. HCl을 6wt%添加했을 때, p-자일렌의境遇 15.7%에서 19.7%로 収率이增加하였고, 全体 자일렌은 33.7%에서 48.5%로增加하였다. 이것은 세올라이트에 담지된 Fe³⁺이온이 Cl⁻이온과引力에 依해서結合되고, 그와 同時に H⁺이온이生成되었기 때문이다[17]. 이 H⁺이온은 곧 메탄올과結合하여 카르보늄이온을生成하고, 톨루엔分子에親核性置換反應을 일으키게 된다. HCl의濃度가 클수록 트리메틸벤젠이 많이生成되었음을 알 수 있었다.

3-8. 톨루엔의 不均一化反応의 影響

톨루엔은 不均一化反応을 한다[18] 即, 톨루엔




Fig. 10. Yield of total xylene vs. reaction temperature on HFeY (space velocity, 0.48 l/g-cat/hr).

은 그 自体反応으로써 두 分子의 톨루엔이 反応해서 한 分子의 벤젠과 한 分子의 자일렌을 生成한다. 이 不均一化 反応에 对하여 反応温度가 미치는 影響을 Fig. 10에 나타내었다. 500°C에서 最適을 나타내었고, 그 때의 収率은 12.3%이었다. 本 実験의 最適 反応温度인 350°C에서는 1.75%의 収率을 보임으로써 本 実験에 있어서 톨루엔의 不均一化 反応은 커다란 影響을 주지 못함을 알 수 있었고, 톨루엔의 메틸基가 다른 分子로 移動하기 為해서는 亦是 高温이 必要함을 알 수 있었다.

4. 結論

1) 톨루엔과 메탄올로부터 자일렌 生成의 最適條件은, 反応温度는 350°C, 空間速度는 0.48 l/g-cat/hr, 톨루엔/메탄올의 물比는 2 일 때였다.

2) HY, HX, HM, Si-Al觸媒의 収率을 比較한結果, 全体 자일렌과 p-자일렌의 収率에 있어서는 HY觸媒가 가장 좋았고, 生成된 混合物中에서 p-자일렌 含有量은 HX觸媒가 62.5%로써 第一 좋게 나타났다.

3) NH₄Y型 觸媒에 여러가지 転移金屬을 담지시킨 結果, HFeY觸媒가 第一 큰 活性을 보여 주었으며, 이 觸媒에 HCl을 添加했을 때, p-자일렌의 収率은 15.7%에서 19.7%로 增加하였고, 全体 자일렌은 33.7%에서 48.5%로 增加하였다. 이것은 B酸과 陽이온의 靜電氣場과 密接한 関係가 있음을 알 수 있었다.

4) HY觸媒에 BF₃가 2wt% 담지되었을 때, p-자일렌은 8.6%에서 13.7%로 增加하였고, WO₃가 5wt% 담지되었을 때, p-자일렌은 8.6%에서 13.8%로 增加하였다.

5) 톨루엔의 不均一化 反応을 調査한 結果 350°C에서 全体 자일렌의 収率이 1.75%로써, 本 実験

에 커다란 影響을 주지 못함을 알 수 있었다.

5. 參考文献

1. Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chem. Tech., 2nd ed. 22, 467 (1967).
2. United States Patent, 3,856,871.
3. United States Patent, 3,856,872.
4. Yashima, Tatsuaki, Sato, Keii, Hayasaka, Tomoki and Hara, Nobuyoshi : J. Catal. 26, 303 (1972).
5. Kaeding, W. W., Chu, C., Young, L. B., Weinstein, B. and Butter, S. A. : J. Catal. 67, 159 (1981).
6. United States Patent, 3,965,209.
7. United States Patent, 4,302,622.
8. Taylor, W. J., et al., : J. Res. Natl. Bur. Std. 37, 95 (1946).
9. Kang, W. K. and Lee, H.-I. : J. KICHE. 21, 221 (1983).
10. Ward, J. W. : J. Catal. 11, 238~250 (1968).
11. Anderson, R. B. : "Experimental Method in Catalytic Research", Vol II, 6 (1976).
12. Barrer, R. M. and Riley, D. W. : Trans. Faraday Soc. 46, 853 (1950).
13. Aiello, R. Barrer, R. M. and Arthur, J. : Trans. Faraday Soc. 66, 1610 (1970).
14. Breck, D. W. : "Zeolite Molecular Sieves", 461~462 (1973).
15. Cotton, F. A. and Wilkinson, G. : "Inorganic Chemistry", 98 (1976).
16. Richardson, J. T. : J. Catal. 9, 182 (1967); 11, 275 (1968).
17. Yashima, Tatsuaki and Hara, Nobuyoshi : J. Catal. 17, 155 (1969).
18. Kaeding, W. W., Chu, C., Young L. B. and Butter, S. A. : J. Catal. 69, 392 (1981).