

炭化 왕겨의 濾過助劑로써의 利用

南宮 寔*, 劉 蓪 然*

本實驗은 우리나라에서 얻기 쉬운 왕겨를炭化하여 leaf filter의 filter aid로 사용함과 더불어 그吸着力을利用하여脫色濾過에 使用할 수 있음을確認하였다. 먼저炭化왕겨製造法과 이를 ultra filter에 filter aid로使用하였을 때 filter aid로써의 그特性을 기술하였고, 다음에 그것으로糖化液과色素의脫色效果를檢討하였다.

1) 炭化왕겨의 製造法

完全히乾燥시킨 왕겨를空氣를 차단하고高溫處理한 후 물로써灰分과alkali性分을씻어내고 다시乾燥시켜서,炭化왕겨filter aid를얻는다.

使用時는各mesh別로區分하여使用된다.

2) 炭化왕겨의 Filter Aid로서의 特性

여기에기술한炭化왕겨의 filter aid로서의特性은,日本Miura會社製ultra filter(濾過面積:452cm²,處理量:約150cc/sec)에이것을使用해서實驗하여얻은것이다.

40 mesh以下의굵은炭化왕겨는 precoating이잘되

60 mesh 왕겨의 무게		pressure drop [kg/cm ²]	linear velocity [cm/sec]	temp. of liquid [°C]	thickness of precoat [cm]
Total wt[gr]	[gr/cm ²]				
20	0.044	0.38	0.395	15	0.12
30	0.066	0.38	0.395	16	0.17
40	0.089	0.40	0.395	14	0.26
50	0.1103	0.40	0.395	15	0.31
60	0.1541	0.40	0.395	16	0.36
70	0.1772	0.40	0.380	16	0.47
80	0.2011	0.40	0.380	16	0.49
90	0.2217	0.40	0.371	16	0.54

Table 1. 60 mesh 왕겨에對한實驗 Data

*漢陽大學校工科大學化學工程研究室

지 않았으며, 40 mesh以上부터는 잘 되었다. 100 mesh程度에서는少量으로서도 precoating이 잘 되었지만, 너무緻密하여濾過速度가너무느려使用하기곤란하다.

Table 1, 2에 precoating實驗結果를表示하였으며, Koralin A와比較하기爲하여그結果를 Table 3에 보였다.

Fig 1에는 filter aid의 무게와 precoat 두께와의關係를plot했으며, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4에는 precoat의 두

40 mesh 왕겨의 무 개	pressure drop [kg/cm ²]	linear velocity [cm/sec]	temp. of liquid [°C]	thickness of precoat [cm]
Total wt[gr]	[gr/cm ²]			
25	0.0544	0.1	0.218	21
35	0.0775	0.1	0.212	22
45	0.0955	0.1	0.208	24
55	0.1123	0.18	0.143	21
65	0.1432	0.3	0.087	23
70	0.1551	0.35	0.068	21

Table 2. 40 mesh 왕겨에對한實驗 Data

Weight of Koralin A	pressure drop [kg/cm ²]	linear velocity [cm/sec]	temp. of liquid [°C]	thickness of precoat [cm]
Total wt[gr]	gr/cm ²			
80	0.1771	1.10	0.256	22
100	0.2212	1.25	0.224	22
150	0.3314	1.44	0.188	22
200	0.4425	1.63	0.162	23
280	0.5982	1.7	0.129	24
350	0.7746	1.81	0.102	24
400	0.8841	1.86	0.084	25
450	0.9987	1.9	0.078	27
500	1.1010	1.9	0.071	27

Table 3. Koralin A에對한實驗 Data




Fig. 1. 濾過助劑의 무게와 Precoat 두께와의 관係




Fig. 2. precoat의 두께와 precoat을 통한 壓力 差과의 관계

개에對 precoat에서의 pressure drop, 線速度, precoat의 porosity를 각각 plot한 것이다.

以上의 그림에서 보는 바와 같이, 炭化왕姓은 Koralin A 보다 porosity가 상당히 커서 抵抗이 적으므로, filter의 所要動力を 減少시키며 處理量을 增加시키는 利點이 있다.

Fig 5에는 Darcy's equation에 依하여 permeability를 計算하여 plot한 것이다.

3) 脫色濾過 效果

다음은 不純物을 포함하고 있는 고구마 濾化糖液(新




Fig. 3. Precoat의 두께와 線速度와의 관계




Fig. 4. Precoat의 두께와 Porosity와의 관계




Fig. 5. 糖化液精製效果




Fig. 6. Precoat의 두께와 Permeability와의 관계

曹製粉株式會社 提供, Be : 28, pH : 5과 色素(물과 親善 ink와 混合液)에 對한 炭化왕겨의 脱色效果를 檢討하였다.

고구마 濃化糖液 33%濃液 10l를 濃化糖液 무게의 2%의 filter aid를 precoating시킨後 溶液을 recycle시켜서 行한 脱色濾過效果를 比色計로 optical density를 測定하여 Fig. 6에 plot하였다.

Filter aid로는, 炭化왕겨 60 mesh, 80 mesh Koralin A에 對해 각各 行하였다. Fig. 6에서 보는 바와 같이, 脱色效果는 炭化왕겨 mesh에 따라 顯著한 差가 있으며, 60 mesh단 하여도 Koralin 보다 좋은 效果를 보여주고 있다.




Fig. 7. 色素脱色效果

色素濾過效果에 關하여는, 물 10l을 親善 ink 5cc로 着色시킨 試料를 營養液에 實驗時와 같은 方法으로 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh의 炭化왕겨와, Diatomite 및, Koralin A에 對하여 각各 行한 結果를 Fig. 7에 plot하였다.

80 mesh 炭化왕겨로는 10分間 recycle시키면 거의 完全히 脱色됨을 Fig. 7로부터 알 수 있다.

以上의 結果로서 炭化왕겨는 다른 filter aid보다 porosity가 커서 濾過器의 處理量을 증가시키면서도 濾過效果는 다른 것보다 良好하다. 또한 그 效果는 mesh數에 따라 현저한 差가 있으며 가장 適當한 mesh數는 60~80 mesh라는 것을 알 수 있다.