

總 說

高分子合成의 最近動向*

沈 貞 變**

1. 緒 論

最近의 高分子合成이 무엇을 目的으로 하여 어떻게發展하고 있는가는 高分子에 關心이 있는 분이면 누구나 알고자 하는 事實들이다. 그러나 龐大한 研究結果를 整理하여 概觀한다는 것은 결코 容易한 일은 아니다. 여기서는 研究室 窓門으로 본 高分子合成에 있어서 興味 있는 點을 限定된 紙面에 마주어 紹介하기로 한다.

從來 獨逸을 비롯한 歐羅巴 諸國 및 日本은 有機合成化學工業 基礎原料를 大部分 石炭과 石灰石에 依存한 데 비하여 美國에 있어서는 原油 精製時에 副生하는 多量의 가스와 埋藏이 豐富한 天然ガス等에서 有機工業의 炭素源을 求め 왔었다. 그러나 1959年에 이르러 美國의 化學工業이 全世界 生產量의 거의 40%를 占하게 되어 石油를 基礎로 한 美國의 化學工業의 이 놀라운 成果에 큰 刺戟을 받는 한편 採礦法 및 採油法에 있어서 세로운 技術이 發達하여 地球上에서의 새로운 石油生產(이를 테면 中東原油)이 開發되었고 船舶運輸를 中心으로 한 流通機能의 進步는 資源의 取得入手를 可能하게 하였으므로 여기에 歐羅巴, 中南美 및 日本等 地에 石油化學工業 勃興의 氣運이 促進된 것이다.

우리나라에서는 莺山에 日產 原油處理 35,000BL 規模의 精油工場이 있을뿐 아직 石油化學綜合工場은 없으나 政府로서는 앞으로 naphtha 年間 40萬噸을 Stone and Webster Engineercing Co.의 所謂 S&W 法으로서 分解하는 cracking plant 를 新設할 計劃을 갖고 있는 것으로 알고 있다.

2. Monomers



2-1. Ethylene—Acetylene

以上과 같이 石油化學에 연유하는 ethylene 와 carbide acetylene에 比較하여 欲せざれ되었으며 또한 propylene, butylene, butadiene 等 naphtha 分解의 副生物이 豐富한 供給下에 놓이게 되었으므로 世界各國에서는 高分

子原料를 石油化學製品에 連結지으려는 一大轉換이 進行되고 있다.

Vinyl chloride가 いれ한 方向으로 나아간 最初의 monomer이고 vinyl acetate도 이것에 뒤따르려 하고 있다. 또한 propylene을 ammonoxidation 하여 acrylonitrile을 얻는 方法(Sohio法)은 acetylene과 青酸의 附加反應으로 이루어지는 이것의 舊法을 完全히 누르려하고 있다. Vinyl chloride는 從來의 acetylene—鹽酸에 依한 直接法으로도 如前히 生產되고 있으나 새로운 構想은 naphtha 分解 및 EDC法(ethylene에 鹽素를 附加시켜 ethylene dichloride를 만들고 이것을 熱分解시켜 vinyl chloride를 얻는 方法)을 組合시킨 方法을 採하고 있다. 이를테면 日本의 吳羽化學은 naphtha를 分解하여 生成하는 acetylene과 ethylene의 稀薄混合ガス를 먼저 鹽酸으로 處理하여 vinyl chloride를 얻고 남는 ethylene을 鹽素化하여 ethylene dichloride를 만들어 EDC法을 適用하는 巧妙한 새로운 方法을 工業化하였다.

Ethylene—鹽素, ethylene—醋酸으로 vinyl chloride, vinylacetate를 合成하는데는 2原子의 水素가 과잉으로 存在하기 때문에 이들을 反應 도중에 直接 또는 간접으로 酸化하여 除去하여야 한다.



(2-1)의 oxichlorination⁽¹⁾은 鹽酸의 酸化에 의해서 間接으로 除去된다. (2-2)는 Wacker-Höchst法(ethylene에서부터 acetaldehyde의 製法)에 가까운 反應으로 Pd觸媒를 사용한다. 英國 ICI社는 Bayer의 特許를 사용하여 世界에서 最初로 年產 30,000噸 規模의 ethylene에서 vinyl acetate를 製造하는 工場을 建設中이 라고하는데 이것은 Pd을 포함한 alumina-bentonite上에 ethylene, 醋酸, 酸素混合氣流(10~15氣壓, 100~200°C)를 通過시켜 vinyl acetate를 얻는 方法으로서 (2-2)式과 같은 直接法이다. 上과 같이 이미 vinyl acetate의 製造도 轉換期를 마지했다는 것이 주목된다.

Ethylene에서부터 直接 acetaldehyde를 얻는 Wacker-

* 本稿은 韓國化學工學會 1965年度 定期總會의 第1次 特別講演會에서의 演講要旨이다.

** 서울大學 工科大學 教授



Höchst 法의 工業化, 또 멀지않아 工業화될 단계에 있는 naphtha 의 直接酸化에 依한 醋酸의 合成等은 世界의 高分子原料 事情을 크게 變化시키게 될 것이다 이와 같이 發達한 炭化水素의 酸化法은 上記한 領域에서 그 치지않고 propylene, butylene 的 酸化에 의한 acrolein, metacrolein 的 合成, ammonia 存在下에 propylene 的 酸化에 의한 acrylonitrile 的 새로운 合成(Sohio 法)等 數多한 新合成法으로 發展되었다. 特히 Sohio 法에 의해서 acrylonitrile 이 突然 되었고 副生物로서 青酸과 acetonitrile 을 얻게되는데 이것은 舊法이 青酸과 acet-yline 을 原料로하고 있는데 比하여 큰 變化를 할 수 있겠다.

以上과 같이 高分子의 原料事情이 달라짐에 따라 acetylene 的 工業에 있어서의 位置는 어떠한가? 世界的으로 有數한 工業國에 있어서는 이미 carbide acetylene 的 增設은 생각하지 않고 있다. 이를테면 英國 ICI 社는 Runcorn 에 50,000 톤/年的 naphtha 的 BASF 法(Submerged Flame Cracking 法) cracker 를 建設中이고 du Pont 社는 25,000 톤/年的 WLP 法(Wasserstoff-Licht-bogen Pyrolyse 法)을 Montagne (Michigan 洲)에 最近 세우고 있다. 日本에서는 앞에서 말한 吳羽化學이 vinyl chloride 的 새로운 製法으로서 naphtha의 部分酸化에 의해서 얻는 acetylene, ethylene에 依存하고 있다는 것들이 있다. 이와같이 acetylene 是 carbide 的 acetylene에서 石油化學의 一環으로서의 acetylene 으로 바뀌어가고 있다.

2-2. Acrylonitrile 的 合成과 Melamine 的 合成


前記한 Sohio 法에 의해서 acrylonitrile 은 突然 얻어질 것이나 acrylonitrile 的 hydro dimerization에 의한 adiponitrite 的 合成은 더 큰 所得이라하겠다. Monsanto Chemical 社의 Baizer⁽²⁾는 電解法을 써서 acrylonitrile 을 tetraethylammonium toluene sulfonate 的 水溶液中에서 납 또는 水銀陰極으로 電解還元하면 적당한 pH에서 電流効率 100% 가 되어 거의 定量的으로 adiponitrite

을 얻는다는 것을 發見하였다. Adiponitrite 은 바로 nylon 66의 原料가 되는 것은 두말할 것도 없다.



Baizer 的 電解法은 이미 nylon 66을 대상으로하여 工場建設中에 있다고 한다.

한편 Sohio 法에 있어서 副生되는 青酸을 원료로하여 Sohio 社의 R. W. Foreman⁽³⁾은 melamine 的 新合成法을 發見하여 注目을 끌고있다. 다음식의 全工程의 收率은 90%이다.



먼저 (2·4)의 工程은 青酸의 存在下에 있어서의 臭化암도늄의 電解이다. (2·5)의 cyanogen bromide에서 cyanamide의 合成은 tetrahydrofuran 中에서 250psi/10⁴°F에서 이루어진다. (2·6)의 melamine 生成은 無水 ammonia 1600 psi/375°F에서 이루어진다. (2·5)에서 얻는 NH₄Br은 (2·4)에 되돌려 쓴다.

近來 有機合成化學에서 電解法은 점차로 接觸的 方法에 그자리를 양보한 感이 있으나 위에서 설명한 바와 같이 高分子合成에 极히 重要한 새로운 route 가 發見된 以上 이것의 開發, 工業化가 당연히 이루어질 것이다. 電解法은 이들의 發見을 계기로 合成化學에서 다시 再考될 가능성이 있다고 생각된다.


3. Polymerization

3-1. 重合反應—縮合重合—低温重合(界面重合)

2種 또는 그以上の 組成으로되고 그들이 신속히 室溫에서 서로 反應하는 中間體로서 이루어져 있을 때 이方法은 操作이 便利하고 反應이 신속하기 때문에 새로운 重合法으로 登場되었다. 보통의 熔融法을 polymer의 高融點이나 熱不安定性 때문에 使用할 수 없을 경

第1表 高融點 Polyamides

Diamines	Dicarboxylic Acids	Polymer Yield %	Polymer M. P. °C
		86	>375
		74	>375
NH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂		80	436
NH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	"	75	455
		—	320



第1圖 靜止界面重合

- ① Film
- ② Diamine 水溶液
- ③ 界面에 生成한 polymer film
- ④ 二鹽基酸 halide 的 有機溶媒溶液


우에 이 方法의 利點이 나타나는데 第1表에 表示한 高融點 polyamide 들이 이 重合法으로 만들어졌다⁽⁴⁾. 또 이 重合法은 保護된 反應性基를 가진 高分子의 合成에 널리 쓰여질 可能성이 있다.

第1圖는 靜止界面重合을, 第2圖는 搅拌狀態에서 일어나는 界面重合을 表示했다. 이重合은 그후 發見者 P. W. Morgan 等에 의해서 詳細히 檢討되었으며 重合은 반드시 界面에서만 일어나는 것이 아니고 오히려 低溫에서 일어나므로 low temp polymerization 란 名稱이 쓰여지고 있다. 또 Morgan 等⁽⁵⁾에 의하여 low temperature solution polymerization(均一系)이 다시 研究되어 界面重合과 比較検討되고 있다⁽⁶⁾.

3-2 Radical Anionic Polymerization, Radical Cationic Polymerization

Radical, ionic, complex 觸媒重合等의 最近의 發展에 關해서는 각各 專門解說에 넘기기로하고 여기서는 表題에 關한 現況만을 記述하기로 한다.




Naphthalene-Na 錯合體의 THF (tetra hydrofuran) 溶液에 styrene 을 加하면 重合이 開始되고 生成한 赤色의 重合液은 물, 空氣, CO₂ 等에 接觸되지 않는 限 重合活性이 持續된다는 것이 1956年 Szwarc에 依하여 發見되어 living polymer⁽⁷⁾⁽⁸⁾라고 命名되었다. Szwarc는 그 生成機構로서 (I) naphthalene-radical anion의 過剩



第2圖 搅拌界面重合

- A 二鹽基酸 halide 溶液 및 diamine 溶液
- B 生成 polymer
- C 冷却水

π 電子가 monomer에 電子移動하는 monomer-radical anion의 生成, (II) monomer-radical anion의 coupling에 依한 2量體 dianion의 生成, (III)兩 anion 端에서




의 生長으로 이루 어지는 機構를 提出하고 얻어지는 polymer의 數平均重合度는 $\overline{DP}_n = [\text{monomer}] / \frac{1}{2} [\text{觸媒}]$ 로 表示된다는 것, 分子量分布가 狹小하여 $\bar{M}_w/\bar{M}_n \approx 1$

이여 單分散 polymer 를 調製할 수 있다는 것, 末端에 $-COOH$, $-OH$ 等의 官能基를 導入할 수 있다는 것들과 쉽게 block 共重合體를 合成할 수 있다는 點을 明白히 하였다.

Living polymer 的 이와같은 特異性이 크게 注目되어 많은 研究結果 그 反應機構, 動力學, 性質等이 차츰 밝혀지고 있다. 最近의 研究動向으로서는 다음 것들을 들 수 있을 것 같다⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.

- i) 極性 monomer 에의 擴張
- ii) 開始劑, 開始反應機構
- iii) 生長反應機構, 動力學 및 이들과 分子量分布의 關係
- iv) 溶媒效果




v) block 共重合, anion-graft, 末端官能基의 導入
이와같이 radical anion 에 대해서는 그 重合開始로부터 生長反應에 對한 機構가 알려져 있으나 이것에 比해서 radical cation에 依한 重合反應은 그다지 알려져 있지 않고 다만 radical cation에 의한다고 생각되는 重合이 H. Scott⁽¹²⁾에 의해서 報告되어 있는데 i) p -chloranil 類, ii) tetracyanoethylene, iii) 7, 7, 8, 8-tetracyanovquinodimethane, iv) 1, 4-diaminodurene 的 Wurster 鹽의 ion radical 등에 의해서 vinyl carbazole 은 室溫 또는 그 以下에서 좋은 收率로 重合된다는 것이 觀察되었다. 이것은 上記化合物와 vinyl carbazole 사이에 radical cation 이 生成되어 이것이 vinyl carbazole 을 重合시키는 것이라고 생각된다. 이 重合은 多量의 thiophene 또는 styrene, acrylonitrile 中에서 阻害 없이 일어나나 少量의 물, aniline, triethyl amine 이 存在하면 阻害를 받는다고 한다. Wurster 鹽을 써서 한 實驗 例로서는 이 鹽의 acrylonitrile 溶液中에 vinyl carbazole 的 溶液을 加하면 一但 着色된 後 粉末狀의 carbazole 重合體가 하나의 號를 되어 上昇하는 것이 觀測된다고 한다. (polymer 的 性質은 普通의 重合과 다름이 없다.)




元來 電子過剩의 二重結合을 가진 化合物과 電子不足型의 二重結合을 가진 化合物사이에는 charge transfer complex 가 生成한다는 것이 알려져 있고 溶媒의 誘電恒數에도 基因하나 이것이 iv)에 나타낸 바와같은 Wurster 鹽型의 radical ion 으로 移行하는 것도 spectrum 上에서 證明되어 있다.

Scott 的 생각은 上記 i), ii), iii)등의 電子不足型의

化合物와 vinyl carbazole 이 다음과같이 charge transfer complex 를 거쳐 radical ion 으로 되고 이어 radical ion 이 重合을 開始하는 것이라고 한다.




Vinyl carbazole 的 反應中心點을 생각하면 a \leftrightarrow b 와 같은 radical cation 이 생각되나 그 以上 어떻게하여 重合이 進行되는지 그機構는 알려져 있지 않다.



L. P. Ellinger⁽¹³⁾는 vinyl carbazole 이 π -complex 을 生成할 때의 acceptor 라고 생각되는 여러 種類의 化合物, 이를테면 1, 3, 5-trinitrobenzene, tetracyanomethylene, chloranil 등이 強한 開始劑가 되어 重合이 溶液中에서 80°C에서 일어난다는 것을 알아냈다. 이 重合反應이 어떠한 機構로 일어나는가에 대해서는 전혀 言及이 없고 또한 上記한 Scott 的 觀測과는 다르나 이것도 同時に 생각하지 않으면 안될 現象이라고 본다. 上記한 어느 重合에 있어서도 cation radical 이 重合에 關與하고 있다는 積極的인 證明은 아직 없는듯이 보이며 radical anion에 의한 重合만큼 確實한 것이 과학되어있지 않다.

3-3. Pendant Polymer 와 内部 Olefin 的 重合

一般으로 主鎖原子마다 側鎖을 갖고 있는 重合體를 pendant polymer 라고 한다.




Polyethylenedine(pendant polymer의 하나)은 (A), (B), (C)의 方法에 의해서 合成이 可能할 것같이 보이거나 (B), (C)에 있어서의 研究는 아직 充分하지 않다.

A. G. Nasini⁽¹⁴⁾에 의하면 diazoethane 은 ether 中 鹽化

金에 의해서 分解되어 結晶性 polymer (m. p. 195~200°C)가 된다는 것이 알려져 있다.

V. Korshak⁽¹⁵⁾은 diphenyl methane의 t-Bu₂O₂에 의한 反應으로 m. p. 200~220°C, benzol 可溶, 分子量 10萬~90萬의 polymer를 얻었다. Mechanism은 다음과 같다. (3·10) (polyrecombination 反應이라한다.)




G. Natta⁽¹⁶⁾는 cis-butene-2와 ethylene의 共重合에 의해서 結晶性的 高重合體를 얻었다. 一般으로 ACH = CHB型의 内部 olefin을 1,2에 二重結合을 열어서 高重合體를 얻는다는 것은 主로 重合에 있어서의 steric effect 때문에 困難한 問題가 되어 있는데 内部 olefin을 steric effect를 피하여 高重合度 polymer로하는 것은 高分子合成에 課해져 있는 重要한 課題라하겠다. H. Z. Friedlander⁽¹⁷⁾는 clay (montmorillonite) 上에서 重合시키므로서 2-butene을 重合度는 크지 않으나 poly ethylidene으로 할 수 있다는 것을 報告하고 있다. clay가 存在하지 않는 경우에 polymer의 生成은 trace였으며 clay의 ziegler触媒를 같이 쓴結果 이외에 hydride shift, methyl shift를 일으킨結果 生成되었다고 보여지는 液狀的 polymer가 生成된다고 한다. 이 重合의 機構는 뉴우스만으로서는 充分히 알 수가 없다. 内部 olefin의 重合에 超高壓 重合法이 問題가 되는데 現在로서는 큰 效果는 나타나 있지 않다.

3-4. 異性化重合



重合의 生長反應의 過程에서 radical, hydride 또는 有機基의 移動이 일어나 正常의 重合과 다른 경로를 취하는 重合을 異性化重合이라고 한다.

3-4-1 Radical 重合의 경우

高壓, 高溫에 있어서의 ethylene의 重合에서는 異常反應으로 短鎖分枝가 일어나며 vinyl化合物에 있어서도多少 이러한 경향이 있어 短鎖를 生成할 可能성이 있다. 이原因是 radical의 分子內 移動에 있다. 이와 같은 分枝는 같은 radical反應이라도 6000~7000氣壓 80°C의 低溫에서는 거의 일어나지 않으며 短鎖는 또 한 物性에 크게 關係한다고 한다. 特히 短鎖의 ethyl基는 物性에 크게 關係한다고 한다. Roeder의 Backbiting 機構以外에 (3·11)式, (3·12)式, (3·13)式이 關係하여 短鎖를 만들고 있다. (J. C. Woodbrey⁽¹⁸⁾)




(Roeder 氏의 backbiting theory)




Ion 特히 cation이 關係하는 重合反應에서는 低溫에 있어서도 異常反應이 認定되는 例가 近年 赤外, NMR의 分析法을 利用하여 發見되었다.

3-4-2 Cationic Polymerization 및 Anionic Polymerization의 경우


生長鎖의 carbonium ion에 있어서의 水素移動反應에 의해서 지금까지 얻어지지 않았던 새로운 型의 polymer가 얻어진다는 것이 알려졌다. Kennedy⁽¹⁹⁾等은 3-methylbutene-1의 AlCl₃에 의한 重合을 -130°의 極低溫에서 일으켰다. 從來 -80°C에서는 半固體狀으로 밖에 え을 수 없었던 것이 結晶性(m. p. ~55°C)의 polymer로서 え을 수 있다는 것을 發見한 것이다. 이 monomer에 대해서는 従來 isotactic polymer가 結晶性(m. p. ~300°)인 것이 알려져 있었기 때문에 Kennedy等은 最初 syndiotactic polymer가 生成된 것이 아닐까 생각하였으나 IR, NMR, 热分解等으로 다른 model polymer와 締密히 比較하여 다음 式과 같이 水素移動을 同伴한 反應이라는 것을 確認하였다.




이 polymer는 또 1,1-dimethylcyclopropane의 開環重合에서도 生成된다는 것이 알려져




構造確認의 傍證이 되었다⁽²⁰⁾. 重合反應의 機構는 다음과 같다.







Anion 重合에 있어서의 異性化重合의 興味 있는 例로는 Michel⁽²¹⁾의 研究가 있다. Vinyl anthracene 은 1, 2-의 開裂重合 외에 BuLi 로서는 anthracene 核의 C₁₀ 을 通하여 異性化重合이 일어난다.



3-5. Ladder Polymer

前節 (1)에서 說明한 分子內一分子內交互重合은 個個의 monomer 分子에 일어나고 있다. 個個의 分子가 linear로 連結되어 있는 경우를 생각하면 double chain molecule 이 된다.



1963 年이 되자 이런種類의 polymer 發表가增加하였다. 合成된 double chain molecule 로서는 J. F. Brown 이 처음으로 $\text{C}_6\text{H}_5\text{SiCl}_3$ 的 加水分解로서 可溶性이며 耐熱性이 있는 이러한 polymer 를 얻어 注目을 끌었는데 即 이와 같은 梯狀分子의 物性에 興味가 있는 것이다. J. F. Brown 은 그후⁽²⁷⁾ "double chain polymers and nonrandom crosslinking"에 있어서 興味 있는 이 方面의 考察과 review 를 하고있다.

4. 生體高分子合成

남은 問題는 生體內에서의 高分子 合成이다. 數年前 고구의 合成(生體)이 發表되었다. Active-isoprene 即 pentenol의 피로린酸에스테르가 monomer 인데 이것은 水系에서 고무나무에서 採取한 細胞를 갖지 않는 酶素에 의하여 試驗管內에서 고무로 된다는 것이 알려졌다⁽²⁸⁾. 한편 glucose 를 培養地로 하여 bacteria에 의한 cellulose의 生成이 詳細히 檢討되었다⁽²⁹⁾. 또 高等植物 Mung의 酶素에 의하여 guanosin diphosphate-D-glucose 가 試驗管內에서 cellulose로 된다는 것이 알려졌다. Bacillus megaterium 및 其他菌의 細胞內 cytoplasmic liquid 中에는 poly-β-hydroxy butyrate(polyester)polymer塊가 浮遊하고 있음이 알려졌고 또 蔗糖이 細胞를 갖지 않는 leuconostoc mesenteroid 酶素에 의하여 高分子量의 dextrane 으로 變하는 모양도 light scattering 法에 의하여 追跡되었다⁽³⁰⁾.

n Sucrose \rightarrow (Glucose)_n + n fructose

(分子量 5000萬)

蛋白質의 合成을 包含한 生體高分子合成은 대단히 興味 있는 課題이며 高分子 合成의 特異한 分野로서 그 發展에는 恒時 注意를 해야 할 것으로 생각된다.

現在의 事情으로는 이들의 合成이 항상 酶素라는 screen 을 通하여 觀測되고 있기 때문에 合成化學徒에게는 簡便히 親近해질 수 없는 느낌이 있다.

文 獻

- ① Distillers CO.; Belg. P. 616,762 (1963)
- ② M. M. Baizer,; J. Electrochem. Soc., 215-222 (1964)
- ③ R. W. Foreman, J. W. Sprague,; Ind. Eng. Chem. • 303 (Dec. 1963)
- ④ P. W. Morgan,; Advances in Chemistry Series, 34, 191 (1962). "Am. Chem. Soc."

- ⑤ P. W. Morgan,; J. Polymer Sci., **C4**, 1075 (1964)
 ⑥ S. L. Kwolek, P. W. Morgan, J.; Polymer Sci., **A2**,
 2693 (1964)
 ⑦ M. Szwarc,; Nature, **178**, 1168 (1956)
 ⑧ M. Szwarc, M. Levy, M. Milkovich,; J. Am. Chem.
 Soc., **78**, 2656 (1956)
 ⑨ 井本,; 高分子, **8**, 318 (1959)
 ⑩ 廣田,; 化學工業, **12**[11], 48 (1961)
 ⑪ M. Szwarc,; Makromol. Chem., **35**, 132 (1960)
 ⑫ H. Scott,; Tetrahedron letters, No. 17, 1073 (1963)
 ⑬ L. P. Ellinger,; Chem. & Ind., 1982 (1963)
 ⑭ A. G. Nasini, L. Trossarelli,; J. Polymer Sci., **C4**, 167
 (1964)
 ⑮ V. V. Korshak, J. J. Wang,; A.C.S. Meeting, **5**[1],
 312 (April 1964)
 ⑯ G. Natta,; J. Am. Chem. Soc., **83**, 3342 (1961)
 ⑰ H. Z. Friedlander,; J. Polymer Sci., **C4**, 1291 (1964)
 ⑱ J. C. Woodbrey,; J. Am. Chem. Soc., **85**, 1580 (1963)
 ⑲ J. P. Kennedy, R. M. Thomas,; Makromol. Chem.,
 64, 1 (1963); J. Polymer Sci., **A2**, 1441 (1964)
 ⑳ A. D. Ketley,; Polymer Letters, **1**, 313 (1963)
 ㉑ R. H. Michel et al.,; J. Polymer Sci., **B2**, 163 (1964)
 ㉒ N. G. Gaylord et al.,; J. Am. Chem. Soc., **85**, 619 (1963)
 ㉓ S. Tocker,; J. Am. Chem. Soc., **85**, 639 (1963)
 ㉔ R. J. Angelo,; Chem. & Eng. News, 43 (Dec. 16, 1963)
 ㉕ C. G. Overberger, ibid., 33 (Dec. 30, 1963)
 ㉖ J. F. Brown,; J. Am. Chem. Soc., **82**, 6194 (1960)
 ㉗ J. F. Brown,; J. Polymer Sci., **C1**, 83 (1963)
 ㉘ F. Lynen, U. Henning,; Angew. Chem., **72**, 820 (1960)
 ㉙ A. M. Brown,; J. Polymer Sci., **59**, 155 (1962)
 ㉚ F. A. Bovey,; J. Polymer Sci., **35**, 167 (1958)