

報 文

화학공학 제 4 권 제 3 호  
J. KICHE, Vol. 4, No. 3  
Dec. 1966

國產無煙炭의 高溫高壓 空氣酸化에 의한  
有機酸의 製造\*

成佐慶\*\* · 崔奎碩\*\* · 金啓用\*\* · 朴松國\*\*

Preparation of Organic Acids by the Oxidation of Korean  
Anthracite under High Pressure and Temperature

Chwa Kyung Sung\* · Kyu Suck Choi\* · Gae Yong Kim\* · Song Kook Park\*

\*Dep't of Chem. Eng. College., of Eng, Hanyang University

Several studies have shown that bituminous coal can be used for the production of organic acids especially aromatic carboxylic acids, through oxidation. This research is concerned with the Korean anthracite could be used for the same purpose.

In case of Changsung anthracite the maximum yield was obtained when the coal was oxidized for 100 minutes at the reaction temperature of 270°C under the oxygen pressure of 880 psig. In addition, six other kinds of anthracite were also tested. Among those Yongwol anthracite which showed the best yield, yielded about 40% of water soluble organic acids on the amount of pure coal excluded moisture and ash.

It was also shown that the organic acid yield is not related with the proximate analytical value of coal but with the structure of coal or reactivity of coal, and the organic acids produced were identified as benzene polycarboxylic acids by esterification and I.R. Spectra.

I. 序 言

石炭의 酸化에 關해서는 Bone<sup>1)</sup>의 研究 以來 美國의 Montgomery<sup>2)</sup>, Howard<sup>3)4)5)</sup>들이나, 日本의 神谷<sup>6)7)8)</sup>들을 위시해서 많은 사람들이 研究를 進行하고 있다. 酸化生成物은 有機酸이며 特히 主成分이 benzene 系列의 카르복실酸<sup>11)</sup>들의 混合物이라는 點에서, 이들이 polyester 系列의 合成纖維나 合成樹脂原料 또는 可塑劑原料로 多量消費됨에 따라 本石炭酸化는 더 큰 關心의 對象이 되어가고 있으며 또 이와 같은 酸化의 研究는 石炭의 構造解明問題와도 關連되어 注目되고 있다.

그러나 現在까지 進行되고 있는 大多數의 研究는 原料炭으로서 澄青炭을 使用하고 있는 것이 特色이며, 酸化方式로 過當간酸カル륨<sup>9)</sup>, 硫酸<sup>10)</sup>, 酸素<sup>11)-17)</sup> 등에 의

한 酸化 등등 여러 가지가 利用되고 있으나, 工業的 見地에서 大은 研究者들이 酸素에 의한 암칼리水溶液內에서의 酸化方式을 指하고 있다.

本研究는 우리 나라에서 生產되는 無煙炭이 이와 같은 有機酸製造原料로서 使用될 수 있는가 없는가에 대한 檢討를 主目的으로 하고 암칼리水溶液 中에 石炭粉末를 懸濁시켜 酸素ガス로서 高溫高壓下에서 酸化하는 方式을 指하여 行했다. 生成物의 安定化問題는 反應條件를 決定하는 큰 要因이 되지만, 암칼리水溶液을 使用하면 生成된 有機酸이 鹽으로 되며, 安定性이 增加되기 때문에相當한 高溫에서도 反應시킬 수 있는 長點이 있음이 文獻에 指摘되어 있다<sup>6)7)8)</sup>.

本研究에서는 우선 長省炭을 原料炭으로 指해서 여러 가지로 反應條件를 바꾸어 水可溶酸의 收率이 最高가 되는 條件을 定하였고, 그 밖에 몇 가지 無煙炭에 대하여 長省炭에서 收率이 最高가 된 條件에서 酸化

\* 1966년 11월 7일 수리

\*\* 漢陽大學 工科大學 化工科

시켜 얻은結果를 比較検討하였다. 生成有機酸은 分離後 加壓 ester 化하고 ethylene dichloride 로서 中性 ester 를 抽出한 후 溶媒를 滾去시키고 減壓分溜하여 얻은 濕分들에 대하여 試驗 및 IR Spectrophotometer 로서 確認을 試圖하였다.

## II. 實 驗

[1] 原料炭： 石炭을 먼저 100 mesh 粒徑으로 粉粹하고, 이들을 試料로 使用하였으며, 一般 分析法에 따라 分析을 行했다. 그 分析結果는 Table 1 과 같다.

Table 1. Analysis of Anthracite Sample


炭種	Moisture (%)	Ash (%)	Volatile matter (%)	Fixed carbon (%)
興田 (Hungjun)	4.91	21.81	9.32	63.96
寧越 (Yungwol)	2.81	14.82	5.32	77.05
長省 (Changsung)	5.69	12.44	7.38	74.49
道溪 (Tokye)	4.42	13.46	6.45	75.67
鐵岩 (Chulam)	6.03	12.09	4.60	77.28
咸太 (Hamtae)	3.23	43.12	8.74	44.93

[2] 使用機器 및 裝置： 酸化反應은 PARR INSTRUMENT COMPANY 製 振蕩式 Pressure Reaction Apparatus (Capacity 500 ml)를 使用하였으며, 生成有機酸의 ester 化 역시 本 apparatus 를 使用하였다. Ester 的 真空分溜에는 pyrex 製인 小型分溜管(길이 15 cm, 口徑 1.5 cm) 및 冷却管(길이 15 cm)을 使用했으며, 加熱은 silicone oil bath 內에서 行했다. I.R. 은 Perkin Elmer Model-137, Infracord 를 使用하였고 KBr pellet 으로 하여 測定하였다.

[3] 酸化方法： 100 mesh 粒徑으로 粉碎한 試料炭 12 g(長省炭의 경우, 無水無灰炭 8.40 g에 해당) 및 無水無灰炭의 約 3倍에 해당하는 가성소오다를 一定한濃度의 水溶液狀態로 하여 加하고(長省炭의 경우, 20% NaOH 水溶液 130 ml), O<sub>2</sub> 가스를 供給하여 初壓을 220 psig 로 一定하게 유지시킨 후, 反應裝置를 操作하면서 溫度를 上昇시키고 해당溫度 2~3 度前에 해당壓力으로 O<sub>2</sub> 를 追加供給하였으며, 해당溫度 및 壓力條件가 完全히 갖추어 졌을 때를 0 分으로 하여 反應時間은 定하였다. 恒壓에서 反應시켰으며 壓力은 20 psig 限界에서 O<sub>2</sub> 供給으로 調節하였다. 反應溫度는 裝置 自體에 있는 gauge 와 thermocouple 로서 同時에 測定할 수 있으므로 比較的正確히 調節할 수 있었다.

[4] 生成物의 處理： 酸化生成物은 먼저 glass filter (No. 4 使用)로 滤過하고(濁液 1) residue 는 HCl 洗

滌, 溫水洗滌 후 乾燥시킨 후 未反應炭으로 定하였고, 濁液 1에 洗滌液을 合친 溶液은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 로서 pH=1.5 로 中和한 후 滤過(glass filter No. 4 使用)하고(濁液 II)沈澱은 水不溶酸으로 定하였고, 濁液 II는 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 로서 鮑和시킨 후 methyl ethyl ketone(MEK)으로 抽出하고 MEK 를 滚去시킨 후 減壓乾燥시켜 水可溶酸으로 定하였다. 反應混合物處理系統圖는 다음과 같다.



[5] 水可溶酸의 Esterification : 低分子量酸의 混合物을 分離 및 確認하는 方法으로는 solvent fractionation<sup>2)</sup>, pH fractionation, sublimation, paper chromatography, esterification method<sup>6)7)8)</sup> 등이 있으나 가장 좋은結果를 얻은 것이 混合有機酸을 ester 化하여 分溜하는 方式으로 알려져 있다. 따라서 本研究에서도 이 方式에 의거해서 다음과 같이 實驗했다.

우선 酸化生成物을 無水 methanol 과 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶媒 存在下 90 時間 동안 還流시킨 結果가 滿足스럽지 못했기 때문에 加壓 ester 化方式을 擇했다. 즉, 水可溶酸 16.47 g 과 無水 methanol 100 ml 및 conc H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 少量을 pressure reaction apparatus 를 使用하여 140°C에서 210 分間 反應시킨 후 生成物을 ethylene dichloride 와 15%-Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 水溶液으로서 分配시킨 후 ethylene dichloride 分에서 中性 ester 10.3 g 을 얻고 이를 減壓分溜했다.

## III. 實驗結果

酸化實驗 : 有機酸의 收率에 영향을 미치게 될 因子들로서는 試料炭의 粒子의 크기, 初壓 및 振盪速度, 反應溫度, 反應壓力 및 反應時間 등을 들 수 있으나, 이를 중에서 첫 3 因子들을 一定하게 하고, 즉 粒子의

크기는 100 mesh 粒徑으로, 初壓은 220 psig 로(攪拌速  
度는 反應裝置가 振蕩式이기 때문에 變動不可能), 나  
머지 3因子 즉, 反應時間, 壓力, 溫度를 바꾸어 實驗  
을 行했는데, 먼저 長省炭을 試料로 擇했을 때 反應時  
間에 따른 收率을 보면 初壓 220 psig, 反應壓力 880~  
900 psig, 反應溫度 270°C의 경우, 100分間 反應시켰

Table 2. Yield of the Organic Acids Produced by the Oxidation of Anthracite  
(Changsung Anthracite)

Exp. No.	Initial Press (Psig)	Reaction Temp (°C)	O <sub>2</sub> Press (psig)	Reaction Time (min)	Unreacted coal (g)	Products (g)			Yield(%)*
						Water insol. acid	Water sol. acid	Total org. acids	
17	220	280	1020	30	9.31	0.01	0.56	0.57	6.79
18	"	270	880	40	5.90	0.10	0.97	1.07	12.75
19	"	"	870	50	6.53	0.51	0.51	1.02	12.14
20	"	"	900	60	6.20	0.42	0.78	1.20	14.28
21	"	"	"	70	6.70	1.40	0.47	1.87	22.30
22	"	"	890	80	7.32	0.87	1.07	1.94	23.10
23	"	"	"	90	5.30	0.45	1.86	2.31	27.50
24	"	"	880	100	3.80	0.08	2.36	2.44	29.00
25	"	"	900	110	5.60	0.04	1.22	1.58	18.80
26	"	"	"	120	5.82	0.04	1.44	1.48	17.60
27	"	"	880	130	1.75	0.57	0.84	1.41	16.80

\*Yield of the total organic acids is based on pure coal excluded moisture and ash.




Fig. 1. Effect of Reaction Time on Yield of the Organic Acids

Table 3. Effect of Temperature on Yield  
(Pure Coal 8.40 g (Changsung Anthracite), 20% NaOH aq. sol. 130 ml)

Exp. No.	Initial Press (Psig)	Reaction Temp (°C)	O <sub>2</sub> Press (psig)	Reaction Time (min)	Unreacted Coal (g)	Products (g)			Yield(%)*
						Water Insol. acid	Water Sol. acid	Total Org. acids	
28	220	250	980	100	4.92	1.16	1.35	2.51	15.8
24	"	270	880	"	3.80	0.08	2.36	2.44	28.1
29	"	280	880	"	5.67	0.43	0.70	1.13	8.3

\*Yield of water soluble acid is based on pure coal excluded moisture and ash.

Table 4. Results of Oxidation of Some Korean Anthracite

{Reaction: Coal 12 g, Reaction Temp. 270°C, 20% NaOH 130 ml  
 Condition: Initial Pressure 220 psig, Reaction Press 880 psig}

Exp. No.	Kinds of Coal	Unreacted Coal (g)	Products (g)			Pure coal* (g)	Yield(%) ** of Total Org. Acids	Yield(%) ** of Water Sol. Acid
			Water Insol. acid	Water Sol. acid	Total Org. acids			
30	興田 (Hungjun)	2.85	0.05	1.36	1.41	8.80	16.1	15.5
31	密越 (Yungwol)	3.96	1.05	4.14	5.19	9.88	52.5	42.0
32	長省 <sup>△</sup> (Changsung)	4.25	0.01	3.09	3.10	9.82	31.6	31.5
33	道溪 (Tokye)	3.29	0.41	2.54	2.95	9.86	30.0	25.8
34	鐵岩 (Chulam)	4.27	0.97	0.98	1.95	9.81	20.0	10.0
35	咸太 (Hamtae)	2.63	0.09	1.29	1.38	6.45	22.0	20.0

\*: Quantity of pure coal excluded moisture and ash.

\*\*: Based on pure coal

<sup>△</sup>: Changsung anthracite 1st grade.

Table 5. Effect of Pressure on Yield (Yungwol Anthracite)

(Pure Coal: 9.88 g, 20% NaOH aq. soln. 130 ml)

Exp. No.	Initial Press (psig)	Reaction Temp (°C)	O <sub>2</sub> Press (psig)	Reaction Time (min)	Unreacted Coal (g)	Products (g)			Yield(%) *
						Water Insol. acid	Water Sol. acid	Total Org. acids	
36	220	270	820	100	5.88	0.02	2.76	2.78	28.2
31	"	"	880	"	3.96	1.05	4.14	5.19	52.5
37	"	"	960	"	2.78	0.28	3.01	3.29	33.4

\*Yield is based on pure coal excluded moisture and ash.

本研究室에서 取得可能했던 몇 가지 國產無煙炭에 대하여 實驗한 結果는 寧越炭이 가장 좋은 收率을 나타냈다(Table 4). 이 때의 反應條件은 長省炭에서 最高의 收率을 나타낸 條件을 擇했다.

反應壓力에 따른 收率을 寧越炭에 대하여 試驗한 結果는 初壓 220 psig, 反應溫度 270°C, 反應時間 100 分의 경우, 880 psig 가 가장 좋은 收率을 나타냈으며, 그以上の 壓力(960 psig)이나, 以下의 壓力(820 psig)에서 다 같이 收率이 低下하고 있다(Table 5).

中性 Ester의 減壓分溜 및 確認: 既述한 方式으로 混合有機酸에서 얻은 中性 ester 10.3 g 을 減壓分溜한 結果는 다음과 같다.

溜分	溜出量	溜出溫度	性狀
溜分-1	0.3g	50°C/18mmHg	淡黃色針狀結晶
溜分-2	1.6g	190°~200°C/18mmHg	淡黃色油狀液體(混合物) 無色結晶
溜分-3	3.7g	223°~230°C/18mmHg	淡黃色粘性液(混合物) 微細無色結晶
溜分-4	0.5g	235°~243°C/18mmHg	淡黃色結晶(混合物) 無色結晶(大部分)

溜出量이 가장 많은 溜分-3에 대한 分析結果는 acid value=0, ester value=723, 分子量=234(冰點降下法)이었다.


有機酸을 MEK로 抽出한 후 MEK를 滴去시키는

過程에서 생긴 結晶一部, 90時間동안 無水 methanol과 還流시킨 ester化過程에서 얻은 一部 ester, 加壓ester化 후 減壓分溜에서 얻은 溜分 등에 대한 I.R. Spectra를 benzene系 polycarboxylic acids의 標準 spectra와 比較한 結果, 試料들이 單一物質로 생각되지는 않으나 大略의으로 benzene系 tri以上的 polycarboxylic acids임을 推測할 수 있어 本 酸化反應에서의 主生成物도 역시 澄青炭 酸化生成物과 類似함을 알 수 있다.

#### IV. 實驗結果의 考察

以上의 實驗을 通해서 보면, 國產無煙炭의 酸化에 의한 有機酸의 製造條件은 澄青炭의 경우보다多少 錄한 條件(反應壓力, 時間 등은 비슷하나, 反應溫度는 澄青炭의 경우 200°~250°C)에서 行해야 함을 알 수 있고(本實驗範圍內에서 長省炭의 경우), 最適條件은 反應溫度 270°C, 反應壓力 880 psig(約 60 atm), 反應時間 100 分, 初壓 220 psig 이었다.

石炭의 酸化는 대략 다음과 같이 나타낼 수 있다. 第1段階에서는 石炭이 酸化되어 高分子量酸(水不溶酸)으로 變하고 이 高分子量酸이 다시 酸化되어 低分子量酸(水可溶酸)으로 變하여, 最後段階에서는 이 低分子量酸이 炭酸ガス와 물로 分解된다. 즉,



酸化反應이 不充分하면 高分子量酸의 生成量이 많고  
低分子量酸의 生成量이 減少할 것이다, 또한 酸化反應  
이 너무 지나치면 目的物인 低分子量酸의 酸化分解가  
일어나서 收率低下를 초래할 것이 예측된다. 本實驗에  
서 反應溫度, 壓力 및 反應時間과 收率과의 關係에 있  
어 어느 極大值가 存在한다는 것은 이런 觀點에서 이  
를 說明할 수 있다.

國產炭中에서 興田炭, 寧越炭, 長省炭, 道溪炭, 鐵岩炭, 咸太炭 등에 대한 實驗에서는 같은 條件下에서  
寧越炭이 가장 좋은 收率을 나타냈으며, 確認하지 못한 水不溶酸分을 除外한 水可溶酸의 收率이 寧越炭의  
경우, 約 40 % (無水無灰炭에 대하여)를 나타냈으며 澄青炭의 경우, 60 % 以上인 것에 比하면 收量은 적으나  
마, 우리 나라產 無煙炭도 有機酸製造 原料로 利用될  
수 있음을 말하고 있다.

石炭種類와 酸化에 의한 有機酸收率과의 關係를 볼 때 그 石炭의 工業分析值와는 相關성이 없다. 結局 石炭의 構造와 關連된 問題로 생각된다. 다만 本實驗에서 最高의 有機酸 收率을 나타내는 寧越炭이 二酸化炭素의 還元性으로 比較한 國產無煙炭의 反應性試驗에서 그 反應성이 다른 炭에 比하여 第一 優秀하였다<sup>12)</sup>는 結果와 一致하는 것은 興味 있는 일이다.

本研究에 使用한 原料炭을 제공하여 주신 石公技術  
研究所 宋泰潤所長 및 當時 金屬燃料研究所 韓泰熙博  
士와, I.R. Spectra 를 얻는데 수고하여 주신 國立工業  
研究所 高分子研究室 諸位께 깊은 謝意를 表하는 바입  
니다.

## 参考文獻

- 1) Bone, Proc. Roy. Soc. **110A**, 537(1926)
  - 2) Montgomery, R. S., Sienknecht, P. I., J. Ind. Chem. **47**, 1274(1955)
  - 3) Howard, H. C., "Chemistry of Coal Utilization", 363~74 (1945)
  - 4) Howard, H. C., Savich, J. R., J. Ind. Chem. **44** 1409 (1952)
  - 5) Roy, A. N., Howard, H. C., J. Am. Chem. Soc. **74** 3239 (1952)
  - 6) 神谷佳男, 日工化, **59** 197(1956)
  - 7) 神谷佳男, ibid. **61** 1169(1958)
  - 8) 安東新午, 神谷佳男, 日燃協 **38** 638 (1959)
  - 9) Smith, R. C., Howard, H. C. J. Am. Chem. Soc. **59**, 236 (1937)
  - 10) Kinney, C. R., Ockert, K. F., Ind. Eng. Chem. **48**, 327 (1956)
  - 11) 舟阪渡, 石炭化學工業 **100** (1960)
  - 12) 韓泰熙, 大韓化學會誌 **7**, 288(1963)