

## 細菌에 依한 有用金屬礦物 浸出研究의 現況

李 康 淳\*

### 緒 論

礦業의 諸分野에서 微生物이 重要한 役割을 하고 있다는 事實은 相當히 오래前부터 注目되어 왔었다.

最近의 研究로 石炭, 石油, 天然 Gas 等의 燃料礦物礦床의 形成 및 崩壞에 微生物이 關係하고 있음이 밝혀져 이들 微生物을 利用하여 石油의 二次回收나 燃料礦物로부터의 脱硫研究, 石油, 天燃 Gas 礦床의 微生物探査研究等으로 發展하고 있으며 이들 研究以外에도 硫化礦床의 形成이나 崩壞에 關해서도 微生物이 重要한 役割을 하고 있음이 地質學이나 礦山學 分野의 系統的인 研究로서 밝혀지고 있다.

周知의 事實이거니와 礦山에 있어서는 採掘한 礎石을 選礦하여 精礦으로서 品位를 높인 後에 製鍊所에 보내져 그곳에서 製鍊하여 各種의 有用金屬이 만들어지고 있다. 選礦後의 尾礦은 廢滓로서 버려져 坑外에堆積된다. 이들 廢滓中에도 微量의 有用金屬이 含有되어 있는 것이다. 또 採礦에 있어서도 여러가지 事情에서 礎床內의 礎石을 全部 採掘할 수도 없는 것이며 低品位로서 採掘할 수 없는 礎石도 있다.

따라서 이들 廢滓, 坑內殘礦, 低品位礦에서 어려한 方法으로 遺利를 回收만 할 수 있다면 이들을 活用할 수 있는 것이다. 특히 우리나라와 같이 天然地下資源이 貧弱한 나라에서는 遺利의 效果의인 回收方法이 要望되고 있던바 外國에서 實用化되고 있는 無機營養細菌을 利用한 金屬礦物이나 礎石으로부터 有用金屬 浸出法 研究의 國際的인 動向과 그 作用機轉에 關해 體系的으로 簡單히 記述해볼가 한다.

### 各國에 있어서의 Bacterial Leaching 法의 研究概要

坑內水中에 棲息하고 있는 細菌이나 그 生理에 關한 研究는 相當히 오래前부터 報告되고 있으나 이 細菌을

體系的으로 leaching에 應用하여 有用金屬의 回收를 効果的으로 實施하는 bacterial leaching 法은 比較的 새로운 것으로서 10數年の 歷史를 가지는데 지나지 않는다. (1922年 Rudolfs가 閃亞鉛礦에서 亞鉛을 浸出시키는데 細菌의 影響을 研究하였다는 記錄은 있으나 이때 어려한 細菌이 어느 程度의 影響을 미치는지에 關한 자세한 點은 計하지 못하였다.)

從來發表되어 있는 많은 研究들은 그 大部分이 研究室에 있어서의 室內實驗에 依해 얻어진 結果들로서 이것을 bacterial leaching 法으로서 實操業에 應用한 內容이나 成績에 關해서는 現在까지 詳細한 報告는 別로 없고 斷片의 으로 情報가 傳해지고 있을 뿐이다. 따라서 下記의 內容들도 實驗室의 成果를 主體로 하고 있으며 또 制限된 紙面으로 各研究者的 研究 全貌를 紹介할 수 없어 여기서는 各國에 있어서의 研究를 要約하여 記述하기로 한다.


### 美 國 ;

美國에 있어서의 bacterial leaching에 關한 研究는 Kennecott Copper Corporation에서의 研究를 第1로 例據할 수 있다. 이 會社는 Salt Lake City에 있는 Utah大學構內에 Research Center를 가지고 있어 bacterial leaching에 關해서는 이 研究所의 Extractive Metallurgy 部門에서 담당하고 있다. 이 機關의 가장 큰 成果로는 1958年 S. R. Zimmerley等에 依한 特許(Cyclic Leaching Process Employing Iron Oxidizing Bacteria)로서 이 特許는 銅, Molybdenum, 亞鉛, Titanium 및 Chromite等의 礎石을 浸出할 때 消費되는 浸出液을 細菌에 依하여 再生하여 反復 使用하는 Cyclic Process에 關한 것이다. (第1圖)

Kennecott Copper Corporation에서는 이 特許의 方法을 Bingham Canyon 및 Ohio 銅礦山의 廢石堆積場에서 銅浸出에 應用하고 있다.

이 方法으로 Bingham Canyon 礎山에서는 1961 年度에 9,438 t, 1962 年度에 16,678 t의 銅을 回收하고 있으며

\* 原子力研究所



第1圖 硫酸第一鐵溶液의 再生에 細菌을 利用하여 沈澱銅을 採取하는 系統圖

1965年에 72,000 t의 沈澱銅을 採取<sup>2)</sup>하고 있다.

Salt Lake City 近郊에 있는 Brigham Young University 의 化學教授인 L. C. Bryner 는 bacterial leaching 에 關한 研究로서는 美國에서도 Pioneer 로 活躍하고 있는 學者로서 Kennecott Research Center 의 研究에도 많은 影響을 주고 있으며 Bryner 教授의 研究特徵은 細菌自體에 關한 基礎的인 面보다 오히려 bacterial leaching 의 實用面에 置重한 基礎的인 諸問題를 實驗室의 規模에서 研究하는 點이라 할 수 있다.

即 T. ferrooxidans 및 T. thiooxidans 라 生覺되는 細菌으로 黃鐵礦이나 各種 硫化銅礦物의 浸出研究, 日數와 浸出量의 關係, 浸出量에 미치는 pH 值의 影響, 養分으로서의 Ammonium Ion 的 最適量等에 關한 優秀な 成果를 發表<sup>3)</sup>하고 繼續하여 같은 細菌을 使用하여 低品位 Molybdenum 鐵의 浸出<sup>4)</sup>, Silica Gel 固形培地에서 細菌의 同定研究를 하고 또 同教授의 指導下에 黃鐵礦, 黃銅礦 및 硫化銅礦物의 bacterial leaching<sup>5)</sup>에 關한 游度 및 其他 條件의 影響<sup>6)</sup>에 關한 研究들이 있다.

U. S. Bureau of Mines 에서는 J. A. Sutton 및 J. D. Corrick 等이 中心이 되어 T. thiooxidans 를 使用하여 各種 銅礦物, 銅礦石, 銅, 鉛, 亞鉛礦, Cobalt 礦 및 Mangan 礦等에 關한 浸出實驗을 實施하여 T. thiooxidans 는 礦石에서 銅이나 Cobalt 를 浸出시키는데 有効하며 銅礦物中에서도 硅酸鹽, 碳酸鹽 및 酸化銅의 形態가 硫化銅礦物보다 細菌에 依한 浸出이 容易하며 T. thiooxidans 에 依한 浸出機轉은 細菌에 依해 生成된 硫酸에 依한 浸出이란 點을 提示<sup>7)</sup>하고 또 F. ferrooxidans 및 T. thiooxidans 等의 數種細菌에 依한 含銅 硫化礦物의 浸出에 關한 研究를 하여 이를 細菌에 依한 浸出時 Alkali 性脈石礦物의 妨害作用, 浸出機轉에 關한 研究도 發表<sup>8)</sup>하고 있다.

Syracuse Univ. 의 M. P. Silverman (現在는 U. S. Bureau of Mines에 移籍) 等은 F. ferrooxidans 的 大

量增殖法에 關한 研究를 하여 9K 培地를 發表<sup>9)</sup>하고 있다.

#### Canada:

Canada 에 있어서의 bacterial leaching 研究는 美國에서 보다 早게 始作되었으나 現在 British Columbia Univ. 의 B. C. Research Counsel 에서 活潑하게 研究가 進行되고 있으며 興味있는 研究成果가 報告되고 있다. 그 中에서도 獨創의이라 生覺되는 것은 界面活性劑添加의 影響에 關한 研究成果<sup>10)</sup>들이며 이 研究에서 使用한 細菌은 T. ferrooxidans 로서 高品位 黃銅礦의 浸出實驗을 하여 이때 隅 Ion, 陽 Ion, 및 中性의 各種 界面活性劑를 添加하여 그 效果를 檢討하였다. 그結果 界面活性劑로서는 中性活性劑인 Tween 20, 40, 60, 80 및 Trio X-100, 陽 Ion活性劑로는 Hyamine 2389, 및 Quak TT 5386 이 銅의 浸出에 效果의으로 作用함을 밝히고 또 그 機轉에 關한 活性劑自身은 銅을 浸出하는 能力を 지니지 않으며 다만 이를 活性劑의 添加에 依하여 黃銅礦表面의 濕度를 維持하여 礦物表面에의 細菌接觸을 促進함을 推論하고 Tween 20에 對해서는 銅礦의 量에 關한 重量百分率로하여 0.003~0.004% 的 比率로 添加했을 때가 가장 效果의으로서 Tween 20 을 0.003% 添加한 接種試料는 이를 加하지 않은 接種試料에 比하여 約 3倍의 銅浸出量을 얻었다고 報告하고 있다.

Ottawa 에 있는 Department of Mines and Technical Surveys Mines Branch 에서 實施한 Elliot Lake Ore의 Uranium 礦의 bacterial leaching 的 實驗에 關한 接種試料는 對照試料에 比하여 全體 Uranium 含量의 56% 를 浸出하는데 成功하고 있다.

#### 소 樂 :

소련에 있어서의 bacterial leaching 研究는 Moscow에 있는 科學 Academy 内의 微生物研究所에서 主로 研究되고 있다. 1962 年 이 研究所의 N. N. Lyalikova<sup>11)</sup> 等은 T. ferrooxidans 를 使用하여 黃鐵礦 및 黃銅礦을 含有하는 Degtyarka 礦床의 礦石에 對해서 bacterial leaching 的 基礎實驗을 實施하여 接種試料에 關한 溶銅量은 對照試料에 比해 8倍에 達하고 있음을 報告하고 있다. 또 Lyalikova 等은 Severo-Karpushinkii 礦山 및 其他의 礦山에 關한 bacterial leaching 을 應用하여 礒床內浸出法을 試圖하여 이때 浸出反應液으로 清水量 使用한 實驗과 沈澱銅採取後의 尾水를 使用한 實驗을 比較한 結果 後者가 越等의 溶銅量이 多음을 報告하고 이 事實에 關해서 尾水中에는 多量의 硫酸第二鐵과 硫酸이 含有되어 있으며 또 細菌이 重要한 役

割을 하고 있기 때문이라고 說明하고 이것은 Krangvardeskii 鐵床의 沈澱銅採取裝置에서는 *T. ferrooxidans* 가 1 ml 當 10,000 菌體가存在하고 Degtyarka 鐵床의 銅精礦中에는 1 gr當 1,000,000 菌體가存在하고 있기 때문에 또 硝酸鹽類를 含有하고 있는 酸性溶液으로 細菌의 發育에 適當한 條件을 만들어 주면 一層더 浸出過程을 促進시킬 수 있을 것이라 記述하고 있다.

### 日 本 :

日本에 있어서의 研究現況을 보면 岡山大學의 今井<sup>12)</sup> 등은 *T. thiooxidans* 를 對象으로 하여 分離, 同定, 菌의 發育條件, Energy 効率 및 生理學的特性에 關해 研究하고 있어서 細菌에 依한 硫黃의 酸化機轉 및 energy 轉換의 機轉을 밝히고 있으며 이들 細菌을 利用하여 低品位礦에서 Mangan의 浸出에 좋은 成果를 發表<sup>13)</sup>하고 있다.

三菱金屬礦系의 中央研究所에서 bacterial leaching에 關해 깊은 關心을 가지고 研究하고 있으며 鐵酸化細菌 및 硫黃酸化細菌의 同定과 그 特性研究<sup>14)</sup>를 하고 있다.

工業技術院 酵素研究所에서도 bacterial leaching을 研究하고 있으며 日本에서는 처음으로 *T. ferrooxidans* 를 同定하는데 成功하고 京都大學工學部資源工學教室에서는 大阪市水道局水質試驗所 및 京大理學部等과 協力하여 小坂, 土畑, 上北, 吉野 및 別子等의 銅礦山의 坑內水에서 *Thiobacillus* 및 *Ferrobacillus* 屬等이 棲息하고 있음을 確認하고 이들 細菌을 利用하여 銅礦物이나 銅礦石으로부터 銅浸出 및 礦石에서 Mangan의 浸出을 研究<sup>15)</sup>하여 相當한 成果를 올리고 있다. 또 同和礦業 및 田中礦業에서도 傘下의 小坂礦山이나 土畑礦山에서 bacterial leaching 을 實地現場化하고 있으며 日本에서는 1965年에 bacterial leaching 研究會를 組織하여 系統的인 bacterial leaching에 關한 基礎的인 研究와 더 부터 보다 나은 實用化研究에 박차를 가하고 있다. 이 때까지 日本坑內水에서 分離되어 報告된 細菌은 第一表와 같다. (第一表)

### 韓 國 :

우리 나라에 있어서 bacterial leaching이 可能한 有用礦物의 매장量은相當한 것으로 알려져 있으나 商工部 發行인 礦山現況과 開發方向에서 밝혀진 銅礦의 매장량은 총 2,036,000 톤으로 平均品位가 Cu 0.76%이다. 이것은 大部分이 低品位이며 이 이외에도 低品位銅礦石은相當量 있을 것으로 알려지고 있다.

이 低品位銅礦石을 長項製煉所에서 處理하여 電氣銅屯當 生產價格을 計算할 때 約 36 萬원(原礦品位 Cu

第一表 日本坑內水에서 分離된 細菌

坑內水中의 細菌	礦山名	報告書
<i>Thiobacillus concretivorus</i>	同和礦業小坂礦山	八木 (1961)
	田中礦業土畑礦山	
	日本礦業上北礦山	
	三菱金屬礦業小眞木礦山	
<i>Thiobacillus thiooxidans</i>	三菱金屬礦業小眞木礦山	渡邊, 内田, 古谷 (1965)
<i>Ferrobacillus ferrooxidans</i>	同和礦業小坂礦山	八木 (1961)
	田中礦業土畑礦山	
	日本礦業上北礦山	
	三菱金屬礦業小眞木礦山	
<i>Thiobacillus ferrooxidans</i>	——	栗原 (1966)

1.0% 選礦實收率 50%, 熔煉, 精煉 實收率 100%로  
볼 때이다.)

그러나前述한 日本土畑礦業所에서 細菌浸出法에 依한 產銅屯當原價는 62,304원(日貨)에 不過하다.

이러한 點을 보더라도 우리나라에서 細菌에 依한 有用礦石의 處理 方法의 研究가 時急하며 豐은 關係人士들에 依하여 實用化의 必要성이 痛感되고 있다.

著者の 研究室에서는 韓國에서 처음으로 低品位銅礦石의 bacterial leaching에 關한 研究를 하고 있으며 今年度에는 그 일환으로 國內 坑內水中의 細菌特性에 關해 金屬燃料綜合研究所 吳在賢博士와 韓國科學技術研究所 梁在炫博士等과 共同研究를 進行中에 있으며 現在 까지의 結果로는 우리나라에서도 有用礦物의 bacterial leaching의 可能성이 있고 매우 希望的인 將來를 約束할 수 있는 成果를 거두고 있다.

### 其 他 :

以上 例據한 나라 外에 Portugal에서는 Urgeria에 있는 Uranium 礦山에서 bacterial leaching 法을 應用하여 Uranium의 60~80%를 採取하고 있다는 報告<sup>16)</sup>도 있고 Italy, Australia 및 南阿連邦等에서도 bacterial leaching의 研究를 하고 있다고 전해지고 있다.

### Bacterial Leaching의 機轉 :

金屬礦物이나 礦石으로부터 有用金屬의 浸出이 特殊한 細菌의 作用에 依하여 助長됨은 明白하나 浸出에 있어서 細菌의 存在가 왜 有効한가 또 浸出過程中에 細菌이 어떤 役割을 하는가 等의 浸出의 機轉에 關해서는 아직 밝혀지지 않은 點이 많다. 現在까지 報告되고 있는 文獻들을 綜合整理하여 본다면 다음 두 가지로 나눌 수 있다. 即 그 하나는 細菌自體가 直接礦物이나

礦石中의 有用金屬에 作用하여 溶出作用을 하는 것이 아니고 有用金屬의 溶出은 化學的인 反應에 依하여 이 루어지며 이때 溶出에 必要한 溶液條件에 細菌이 觸媒의 으로 매우 有効하게 作用한다는 說과<sup>17)</sup> 이에 對해서 細菌自體가 矿物이나 矿石中의 有用金屬에 直接作用하여 溶出作用을 한다고 生覺하는 說<sup>18)</sup>이다.

以下 簡單하게 그 內容을 說明해보기로 한다.

#### 化學的反應說

T. thiooxidans나 T. concretivorus 같은 細菌은 硫黃元素를 酸化하는 能力を 가지고 있으며 그 結果 이들이棲息하고 있는 溶液中에  $H_2SO_4$ 를 生成한다. 또 F. ferrooxidans나 T. ferrooxidans等의 鐵酸化細菌은  $FeSO_4$ 를 酸化하여  $Fe_2(SO_4)_3$ 을 生成하는 能力を 가지고 있으므로 이들 細菌이 棲息하는 溶液에는  $Fe_2(SO_4)_3$ 가 많아진다.  $H_2SO_4$ 溶液이나  $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液은 一般的으로 硫化礦物이나 其他 矿物의 化學的 浸出法에 있어서 有効한 溶劑로서 普遍의 으로 많이 利用되는 것이다. 따라서 本說은 bacterial leaching에 있어서 生成된  $H_2SO_4$ 나  $Fe_2(SO_4)_3$ 가 直接溶劑가 되며 化學的反應이 일어나 有用金屬이 溶出되는 說로서 自然酸化에 依해  $H_2SO_4$ 나  $Fe_2(SO_4)_3$ 가 坑內水中에서 生成되기도 하나 그 生成速度가 極히 緩慢하며 이때 細菌이 關與하면 그 speed는 觸媒의 으로 加速되며 이 原理가 効果의 作用을 하는 根本要因이라 生覺하는 것이다.

#### 細菌의 直接作用說

酸性의 硫酸第二鐵溶液에 依하여 硫化銅礦이 浸出된다는 事實이 알려지기는相當히 오래 되었으나 萬一 條件만 具備된다면 第二鐵 Ion이 浸出速度를 增進시킬 수 있음에 比하여 細菌에 依한 浸出은 보다 直接의인 作用인 것으로 生覺되고 있다. 即 鐵酸化細菌은  $Fe^{+2}$ 를  $Fe^{+3}$ 로 酸化할 수 있을 뿐만 아니라 CuS나 S를 溶解할 수가 있고, 같은 作用으로 黃銅礦, Nikel 礦이나 其他 金屬硫化物를 直接 溶解시킬 수 있는 것으로 生覺되고 있다.

黃銅礦에 對한 實驗結果에 依하면  $Fe^{+3}$ 濃度가 0.5g/l以上 일때보다 그 以下일때 銅이나 硫酸鹽이 急速히 遊離된다.

萬一 黃銅礦에 대한 細菌의 作用이 間接의인 것이고  $Fe^{+3}$  만이 有効한 浸出剤로 作用한다면 이같은 結果는 없는 것으로 해석되고 또 T. thiooxidans의 作用을 받는 硫黃結晶이 細菌의 直接의인 浸蝕作用을 나타내는 寫眞撮影의 報告等으로 보아 이 細菌은 硫黃을 直接浸蝕하여 酸化한다는 說이다.

以上에서 記述한 bacterial leaching에 있어 細菌이直接受硫黃이나 金屬에 作用하여 浸出을 促進한다고 생각

하는 學者들도 많으나 T. thiooxidans의 硫黃에 對한 作用은 別途로 生覺한다 하더라도 一般的으로 細菌類가 直接 金屬에 作用하는지 與否에 關해서는 今後의 研究結果들에 期待해볼 수 밖에 없다.

### 우리나라에 있어서 Bacterial Leaching의 今後 課題

以上에서 bacterial leaching에 關한 研究現況을 概說하였거니와 結論의 으로 우리나라에 있어서 bacterial leaching研究에 對한 今後의 課題에 關해 著者の 意見을 整理해 볼까 한다.

bacterial leaching에 關한 今後의 課題로서는 實用化的 促進問題라 生覺된다.

前述한바와 같이 bacterial leaching에 關與하는 細菌自體의 各種研究나 또 이들 細菌을 利用한 實驗室의 浸出에 關한 研究는 이미 外國에서 活潑하게 實驗되어 여러가지 成果를 거두어 우리에게 有益한 資料를 提供하고 있다. 우리나라에서는 이들 知識을 最大限으로 利用함은 勿論 實用化라는 見地에서 要望되는 基礎의 ین 研究로 bacterial leaching에 依한 浸出機轉의 보다 詳細한 解明과 關與하는 細菌의 大量增殖法에 關한 研究를 通하여 現在 우리가 가지고 있는 知識以上으로 보다 明確한 機轉을 解明할 수 있다면 實用化的 方策 수립이 容易하며 또 細菌의 大量增殖의 研究는 實用化的 成否를 左右하는 効果의 ین 要件이 될것으로 생각되고 同時に bacterial leaching의 實用化로 向한 應用의 ین 研究도 以上의 基礎의 ین 研究와 併行하여 研究할必要性이 있을것으로 生覺된다.

우리나라에 있어서 有用礦物의 매장량은相當한것으로 알려져 있으나 그 大部分이 低品位礦이 많아 從來의 採礦, 選礦 및 製鍊方式으로는 經濟性이 薄弱하여 活潑한 資源開發을 期待할 수 없는 形便이라 貧礦處理開發의 研究는 必要不可缺한 것으로서 現在로서는 細菌을 利用한 bacterial leaching法이 가장 有望視되고 있는 것이다.

著者の 研究室에서는 現在 低品位有用礦物開發의 目的으로 國內礦山에서 bacterial leaching에 關與하는 細菌을 分離하는 研究를 進行中에 있으며 또 國內礦山의 坑內水中에서 問題의 細菌이 生育하고 있음을 確認하였다. 이것은 우리들이 모르고 있는 사이에 bacterial leaching이 進行되고 있는 것을 喻示하는 것으로서 現在의 自然條件下에서 行해지고 있는 leaching을 보다 迅速하게 問題의 細菌類의 增殖을 可能하게 하는 最適環境을 礦床內에 人工의 으로 만들어 주는 課題가 남아 있으나 bacterial leaching은 어느 礦床이

나 鐵床條件에 對해서 普遍的으로 適用할 수 있는 것  
이 아니고 個個의 鐵床條件에 應한 最適이라고 生覺되는  
方法을 獨自의 立場에서 檢討되어야 할 性格임으로  
bacterial leaching 法을 實用化하기 為하여는 細菌學者와 鐵山學者間의 效果의in 共同의 目的下에 研究를  
한다면 우리나라에서도 머지않은 將來에 bacterial leaching 法이 實用化 될것임을 確信하는 바이다.

### 引用文獻

- 1) S. R. Zimmerley, D. G. Wilson & J. D. Prater: U. S. Patent 2, 829, 946, April 8 (1958)
- 2) G. O. Argall: World mining, Jan., 40~41(1964)
- 3) L. C. Bryner, J. V. Beck, D. B. Davis & G. D. Wilson: Industrial and Engineering Chem., 46, 2, 587~2, 592 (1954)
- 4) L. C. Bryner & R. Anderson: ibid., 49, 1, 721~1, 724 (1957)
- 5) L. A. Decker: Master's thesis, Brigham Young Univ. (1959)
- 6) E. R. Palmer: Master's thesis, Brigham Young Univ. (1961)
- 7). 8). J. A. Sutton & J. O. Corrick: U. S. Bureau of mines, R. I. 5, 839 (1961), R. I. 6, 423 (1964).
- 9) M. P. Silverman. & D. G. Lundgren: Jour. of Bacterial, 77, 642~647 (1958), 78, 326~331.
- 10) M. P. Silverman, Martin H. Rogoff & I. Wender: Appl. Microbiol., 9, 491~496 (1961)
- 11) D. W. Duncan & P. C. Trusselli: Canadian Metall. Quarterley, 3, 43~55 (1964)
- 12) 今井和民, 奥積昌世, 片桐英郎: 酵素化學シンポジウム, 第17集, 132~143(昭 37)
- 13) 田野達男, 今井和民: 日本農藝化學會誌, 37, 576 ~579(昭 38)
- 14) 渡邊壓美, 内田武司, 古谷進: 陸水學雜誌, 26, 15 2~164(昭 40)
- 15) 伊藤一郎, 若園吉一, 近藤正義, 八木正二, 香月祐彦: 日本礦業會誌, 76, 524~529(昭 35) 伊藤一郎, 若園吉一, 高畠哲雄: 水曜會誌, 15, 233~236(昭 39)
- 16) J. W. Franklin: Eng. and Min. Jour., 160, 157 (1959)
- 17) J. A. Sutton & J. D. Corrick: Mining. Eng., 15, 37~40 (1963)
- 18) W. E. Razzell: Canadian Min. & Metall. Bulletin, March, 190~191 (1962)