

## 化學 工業에 있어서 이온 交換 樹脂

## 金 殿 泳\*

## 開 發

約 1世紀 前 从 하여 最初로 Way<sup>1)</sup> 와 Thomson<sup>2)</sup> 은 當에 散在한 Zeolithe에 結合되어 있는 알카리 成分이 물의 硬化剤(Hardner)인 칼시움이나 마그네시움 成分과 交換된다는 事實을 觀察하였다. 그後 얼마 안 되어 Gans<sup>3)</sup> 는 이온 交換 現像이 自然에서 유래되는 物質, 即 Zeolithe, Montmorillonite, Glaukonite 등에서 일어난다는 事實을 發見하였다. 그는 原因을 鑽物의 硅酸알루미늄基에서 온다고 級明하면서 이러한 基를 가진 化合物들을 合成하였다.

最初로 合成된 이온 交換體는 (Fig. 1, a) 自然에서 유래되는 物質(b)보다 比較的 높은 交換能力을 갖고 있지 만 높은 溫度나 酸 알카리에 대우 弱하고 使用中 硅酸을 放出하여 特히 金屬이나 有機物質을 받았을 때에는 곧 이온 交換性質을 잃어버린다. 더욱이 이것은 反應性이 弱해 長時間 동안 處理液을 接觸시켜야 하는 결점이 있다. 다음으로 合成된 金屬 交換體(c, Na-Al-Sili-

cate 와 Na-Fe-Al-Silicate)는 매우 빠른 이온 交換速度를 갖고 있으나 硫酸을 含有하거나 硫酸鹽의 濃度가 過은 물에는 不安定하여 硫酸을 遊離하여 分解한다.

1930年代에 이르러 高分子 有機 셀룰로스이란이 陽이온 交換體로 適合하다는 것이 發見되어 有機이온 交換體가 合成되기 始作하였다. 最初로 合成된 物質이 炭을 原料로 한 交換體였으며 無機 交換體와 比較하여 耐熱, 耐酸, 耐アルカリ성이 우수하여 廣範圍한 領域에서 使用할 수 있으며 또한 硅酸이 分離되어 나오지 않는 長點이 있다. 그러나 亦是 機械的 強度가 弱하고 後에 開發된 樹脂系 交換體의 登場으로 오늘날 使用되지 못하고 있다.<sup>5)</sup>

Adams 와 Holmes<sup>6)</sup> 는 마침내 폐물樹脂를 基礎으로 한 셀룰로스酸基의 陽이온 交換樹脂를 合成하였으며 현재 널리 利用되고 있는 交換體中의 하나이다.

最近에 이르러 D'Alelio<sup>7)</sup> 에 依해 架橋 폴리스타이렌의 셀룰로스酸基의 陽이온 交換樹脂가 合成되었고 곧 이어 第4級 암모늄鹽을 폴리스타이렌의 벤젠핵에 도입시킴으로서 強鹽基性 이온 交換樹脂가 開發되었다.<sup>8,9)</sup>


그以外에 아크릴 樹脂系의 弱酸性 交換體를 비롯하여 여러 가지가 開發되어 市販되고 있으나 폴리스타이렌系 樹脂가 大部分의 用途를 占하고 있다.

最近에 있어서 이온 交換樹脂 製造 研究의 動向을 살펴 본다면 아래와 같다.

- 1) 多孔性 交換樹脂의 製造<sup>10,11,12)</sup>
- 2) 選擇的인 이온 交換樹脂의 製造<sup>13)</sup>
- 3) 酸化 還元性 交換樹脂 製造<sup>14)</sup>

多孔性 이온 交換樹脂는 現在 使用되고 있는 樹脂의 製造時에 多孔性화한 것으로 보통 이온 交換樹脂보다 빠른 이온 交換速度와 높은 이온 交換能率을 갖고 있다. 따라서 이 樹脂를 使用하면 短時間內에 大量을 處理할 수 있다. 또한 樹脂 内部의 深고 큰 空間으로 因하여 比較的 大な 有機化合物의 基를 收容할 수 있다. 이에 對한 研究는 最近 10여 년 동안 꾸준히 계속되어 폴리스타이렌系 이온 交換樹脂가 市販되고 있으며 아직 다른 系統의 樹脂은 開發되고 있는 中이다.

選擇的인 이온 交換樹脂는 폴리스타이렌系 樹脂가 製

Fig. 1 Development of Ion Exchanger<sup>4)</sup>

- a. primarily synthesized inorganic ion exchanger
- b. inorganic natural zeolithe
- c. inorganic synthesized zeolithe
- d. sulfonated coal
- e. phenolic exchange resin
- f. polystyrene exchanger

\* 韓國科學技術研究所 高分子 研究室

造된지 얼마 안 되어研究의對象이 되었다. 셀론기나 카복실기를 갖고 있는樹脂는 이온에對한選擇性이 매우 적어 이온이混合되어 있는溶液에서 어느特殊한 이온만을收容하는能力이 없다. 이러한選擇性을向上시키기 為하여樹脂에 새로이導入된基들은大部分이分析化學에서 使用되는有機物質의錯鹽形成試藥이나沈澱劑等이다. 이試藥의種類가 많고 또한 지금까지의合成技術로는高分子物質에導入할 수 없는것이 있어 이 새로운選擇的이온交換樹脂에關한研究는 끝이 없다 할 수 있다.

最近에 이르러 Kassidy, Manecke, Sansoni等에 依하여開發된酸化還元性交換體는架橋된高分子物質에酸化還元基, 例로 quinone과 같은基를 갖고 있다. 지금까지合成된交換樹脂는大部分이有機物質의酸化還元性基를 갖고 있으며 새로운樹脂의合成이 계속研究되고 있다.

이와같이 이온交換樹脂分野는 오늘날多種多樣하게發展되었으며研究活動도 매우 활발하게 되었다.

Fig. 2에는参考로 Kunin<sup>15)</sup>이綜合한資料를召介한다.




Fig. 2 Number of publications on ion exchange as a function of time<sup>15)</sup>

## 應 用

### 물의軟化

이온交換樹脂는 오늘날廣範圍하게 모든分野에使用되지만 특히用水의軟化處理用으로使用되는量은莫大하다.

元來 물을軟化하는 데는 Ca이나Mg分을適當한化工藥品으로處理하여沈澱시키고 이것을濾過하여除去시켰다. 따라서 물의組成, 即 Ca와 Mg含量이나處理水의量에 따라藥品의 첨가량이變함으로調節하기가 매우 어렵다. 뿐만 아니라過剩의化工藥品을첨가하게 되면處理前보다 더 많은量의鹽이處理水에含有될可能性이 있다. 또 한가지의결점은 이와 같은方法으로는물을完全히軟化시킬 수 없다는 것이다.

이러한諸問題는 이온交換樹脂를使用함으로解決되었다. 물중에 Ca나Mg은處理過程中樹脂의 Na와交換되어 이鹽들은물에 잘 녹아工場用水로使用的는데 아무런支障을갖어오지 않는다. 即交換樹脂를使用하면處理水의量이나鹽濃度에 영향을받지 않으며 손쉽게O°dH까지軟化시킬 수 있다.

이렇게軟化處理된 물은生產工場을비롯하여 거의 모든分野에서使用되며 이를綜合하면 다음과 같다:

- 1) 纖維工業:硬化劑(Ca, Mg)가염액과같은生產工程에影響을미치는境遇
- 2) 洗濯所:硬化劑로因하여많은量의비누를必要로하거나織物의수명을短縮시킬境遇
- 3) 食品工業:硬化劑가直接食品에영향을미칠境遇
- 4) 飲料工業:硬化劑로因하여香氣가없어지거나貯藏中混濁을가져올境遇
- 5) 冷却水를多量必要로하는生產工場:carbonate scale로因하여熱傳導率이低下될境遇

이온交換樹脂를利用한處理工程은 다른方法보다操作이훨씬簡便할뿐아니라再生하는데 필요한化工藥品값이매우저렴함으로現在는工業用水以外에食水의軟化處理에도使用되고 있다.



### 물의脫イオン化

脫イオン化는물에溶解되어있는고른이온을除去하는工程을말한다. 이와같이하여얻어진물은순수하며이온交換樹脂를使用치않는일을수가없다. 이순수한물의用途는生產工場에보일러用水로매우重要하다. 低壓 및 中壓 보일러에는軟化處理(0.03~0.04°dH)된물이使用될수있으나最近에는高壓이나超高壓보일러가登場하여더높은efficiency를要求하게되었다. 여기에쓰이는물도純粹한것을要求하게되자물을陽이온및陰이온交換樹脂로處理하게되었으며아울러물을完全脫イ온化하는處理工程이發達되기始作하였다.

### 一段階 脫イ온化裝置:

물의脫イ온化裝置는2段階로構成되어있다. 第1段階은陽이온交換濾過裝置이며여기서는모든陽이온이樹脂의H-이온과交換됨으로써물에溶解되었던鹽이해당된酸으로轉換된다. 第2段階은陰이온交換濾過裝置로모든陰이온이OH-이온과置換되어實

在로는 脱イオン化 或은 脱鹽된 순수한 물이 된다. 이 두段階에서 일어나는 交換反應을 살펴 보면 다음과 같다:



이온 交換樹脂가 陽이온이나 陰이온으로 채워져 있으면 이를 再生하면 된다. 陽이온 交換樹脂는 소금이나 黃酸으로 다시 H-이온 形態로 再生되어 陰이온 交換樹脂는 苛性소다 溶液으로 OH-이온 狀態로 再生된다.

다음 Fig. 3에는 陰陽이온 交換樹脂가 한 容器 안에 混合되어 있는 濾過裝置를 再生시키는 例를 나타내었다.




Fig. 3 Regeneration of mixed bed filter<sup>4)</sup>

- a. mixed bed filter
- b. operating direction
- c. separation of two ion exchanger with water
- d. regeneration of anion exchanger with NaOH
- e. regeneration of cation exchanger with HCl
- f. mixing two exchanger with air

우선 左쪽으로 물을 注入하여 (c) 比重이 큰 陽이온 交換樹脂와 比重이 가벼운 陰이온 交換樹脂를 分離한다. 다음 苛性소다나 黃酸溶液으로 分離面을 中心으로 각各 別度로 再生하고 마지막으로 壓縮空氣를 밀으로부터 불어 넣어 두 種類의 樹脂를 均一하게 混合한다.

이 裝置로 處理된 물의 純度를 살펴 보면 理論的으로 純粹한 물의 電氣傳導度( $18^{\circ}\text{C}$ )는 물의 解離로 因하여  $0.038 \mu\text{Scm}^{-1}$ , 低抗은  $26 \cdot 10^6 \Omega\text{cm}$  인데 反하여 處理된 물의 電氣傳導度는  $0.1 \mu\text{Scm}^{-1}$ 이다. 한편 高成能의 蒸溜裝置로부터 얻은 물의 電氣傳導度는  $1 \sim 2 \mu\text{Scm}^{-1}$ 이다. 또한 處理된 물이 갖고 있는 硅酸濃度는  $20 \mu\text{g/l}$  以下로 겨우 定量할 수 있을 程度이다.

#### 多段 脱イオン化 裝置:

脱イオン化 濾過裝置를 여러 段階로 分離하여 各段階마다 選擇性이 틀린 이온 交換樹脂를 充填한다. 다음 Fig. 4에서 보는 바와 같이 弱酸性 陽이온 交換樹脂를 使用하여 弱酸(Carbonic acid, Hydrogencarbonic-acid)에 結合되어 있는 陽이온을 H-이온과 交換시키




Fig. 4 Multiple ion exchanger columns for deionizing of water with high concentration of salt<sup>5)</sup>

- a. weak acid cation exchanger
- b. strong acid cation exchanger
- c. middle basic anion exchanger
- d. strong acid anion exchanger
- e. gas releaser
- f. strong basic anion exchanger
- g. mixed bed exchanger
- h. for deionization
- i. for regeneration

고 나머지 陽이온( $Mg^{++}$ ,  $Ca^{++}$ )은 다음 裝置에 充填된 強酸性 이온 交換樹脂(b)를 使用하여 交換시킨다. 陰이온의 除去方法도 이와 同一하다.

이 多段階 交換 濾過裝置는 첫째 施設費가 싸고, 둘째로 弱酸이나 弱鹽基性 交換樹脂의 再生이 容易함으로 操作費가 싸다.

이 裝置를 通하여 얻어진 물은 매우 純粹하며 主로 高壓 보일러用水, 加熱 및 濱縮裝置의 循還水, 그리고 다음과 같이 물의 品質이 生產製品의 品質에 큰 영향을 미치는 境遇에 있어서 使用된다.

- 1) 電氣的 性質이 우수한 종이를 만들 境遇
- 2) 化粧品 및 醫藥品 製造 分野
- 3) 透明한 어름을 만들 境遇
- 4) 電氣 鍍金의 境遇
- 5) 蓄電池 等에 使用될 境遇

#### 製糖工業<sup>16)</sup>

이온 交換樹脂가 實際로 製糖工業에 利用된 것은 約 20年 前부터이다. 물의 軟化處理와 同一하게 糖汁을 軟化하면 蒸溜器에서 일어나는 蒸皮 現像(Incrustation)을 막을 수 있다. 다만 물의 軟化處理 境遇와 다른 點은 보통 糖汁은 매우 높은 濃度의 鹽을 포함하고 있어 이온 交換樹脂를 再生하는 데에 藥品이 많이 들고 또한 有機化合物 即 콜로이드와 色素 등이 樹脂에 作用되어 處理操作 中 交換容量을 20~30% 低下시킨다.

여기에서 쓰이는 스타이レン系樹脂는 耐熱性이 우수하여  $70 \sim 95^{\circ}\text{C}$ 에서 使用하기 알맞고 더욱이 形態가 球形이어서 不純物의 侵害을 받지 않는다.

보통 處理液中 鹽의 濃度가 크면 反對 이온 効果 現像이 일어나 이온 交換이 원만히 일어나지 못한다. 植

습의 境遇도 매우 큰 濃度의 鹽이 含有되어 있어 한 번處理한 後에도 相當히 높은 값의 硬度가 남아 있다. 이 殘存硬度는 우리가 이온 交換樹脂를 두 裝置에 分離하여 각各 處理함으로 相當히 低下시킬 수 있다. 即 糖을 軟化 處理하기 為해 우선 樹脂를 澄過 裝置1에 2/3 쯤 넣고 나머지를 裝置 2에 넣는다. 樹脂를 再生 시킬 때 全 소금액을 처음 裝置 2에, 다음 1의 順序로 通過시키면 裝置 2는 實際로 3 배나 되는 量으로 再生된 셈이다. 糖을 軟化 處理時는 後處理로 裝置 2를 使用함으로써 대우 낮은 糖의 硬度值( $0.3\sim0.4^{\circ}\text{dH}$ )를 얻게 된다. 이 程度의 硬度는 蒸溜過程中 失透化를 低下시켜 즐의 粘度가 적어진다. 아울러 蒸溜過程이 促進되고 蒸溜器의 効率이 上昇되며 기품의 生成이 減少될 뿐 아니라 後에 遠心 分離機 處理 操作이 容易하여 진다.

#### 글리세린의 製造

대우 純粹한 化學 및 製藥用 글리세린은 蒸溜法이나 이온 交換法 或은 이 두 가지를 並用하여 製造된다. 特히 이온 交換樹脂를 使用하면 다른 方法보다 製造費가 훨씬 덜 들어 經濟的이다.

글리세린은 3價 알코올로 解離하지 않지만 이 중에 不純物로 存在하는 이온들은 交換이 可能하다. 脫이온化處理에 앞서 글리세린은 水酸化 바리움, 黃酸알루미니움, 鹽酸암모늄 등을 沈澱剤로 使用하여 精製된다. 다음 陽이온 交換樹脂에 通過시켜 大部分의 陽이온을 除去하고 弱鹽基性 陰이온 交換樹脂, 陽이온 交換樹脂, 다시 弱 혹은 強鹽基性 陰이온 交換樹脂, 마지막으로 陰陽 混合 이온 交換樹脂屬을 通過시키면 無色 無臭의 글리세린이 얻어진다. 이 글리세린은 純度面으로 보아 보통 두 번 蒸溜하여 얻은 製品과 比較된다.

대우 純粹한 글리세린을 얻고자 할 때는 이온 交換裝置에 蒸溜裝置를 연결한다. 단순히 蒸溜裝置만 使用하면 보통  $10\sim15\%$ 의 글리세린 損失을 갖어오지만 이온 交換裝置를 並用하면 약  $1\sim3\%$ 로 減少된다. 또한 한 에너지 費用은 蒸溜裝置만을 使用할 때보다도  $1/4$  程度로 減少된다.

#### 金屬의 表面 處理 工程<sup>17)</sup>

金屬의 表面 處理 工程中 Inhibitor를 使用하여도 많은 量의 金屬, 鐵이 處理液中에 含有된다. 이 液을 계속 使用하면 處理 時間을 더 延長하지 않으면 안 되므로 鐵分 含量을 減少시켜야 할 必要가 있다. 特히 磷酸을 使用할 境遇는 處理되기 前에 金屬 表面이 磷酸 鎼化됨으로 이것을 防止하기 為해서도 鐵分을 除去하는데가 一定한 시간 간격으로 새로운 處理液을 供給하여 주어야 한다. 後者の 境遇 處理 費用이 莫大함으로 오늘날은 이온 交換樹脂를 使用하여 過剩의 鐵分을 除去

한다.

處理液으로 크롬酸을 쓸 境遇도 同一한 方法으로 鐵分의 含量을 줄일 수 있다.

#### 葡萄酒 處理

葡萄酒의 맛이나 貯藏性을 높이기 為하여 特別한 境遇 이온 交換樹脂를 使用한다.

葡萄酒를 陰이온 交換樹脂로 處理하면 여기에 含有되어 있는 遊離酸 即 타타르酸, 말酸(Malic acid), 亞黃酸, 젖酸, 그以外 休眠性 酸들의 酸基가 樹脂의 OH基와 交換된다. 이 境遇에 있어 葡萄酒의 맛이나 냄새는 變化되지 않고 또한 色의 變化도 없어 乾 葡萄酒나 빨강 葡萄酒의 處理가 可能하다. 酸의 濃度가 低下된 葡萄酒는 大部分 消費者들의 기호에 알맞다.

葡萄酒를 陽이온 交換樹脂로 處理하면 여기에 포함된 陽이온(特히 Ca, Mg, K)等이 除去되어 貯藏性이 改良된다. 이들은 特히 酸의 含量이 적은 Portwine의 境遇 陽이온이 H-이온과 交換됨으로 總酸의 濃度가 增加됨으로 calcium tatarate와 같은沈澱物이 생성되지 않는다. 또한 葡萄酒를 寒冷한 地域으로 遷般하더라도 陽이온들에 依한 白濁이 貯藏中 일어나지 않는다.

이와 같은 葡萄酒의 處理에서는 Batch System을 使用한다.

#### 其他 應用

上記 以外에도 이온 交換樹脂의 應用 分野는 오늘날 매우 廣範圍하게 開拓되어 일일히 叙述할 수가 없다.

이 중 重要한 分野를 더 追加하면 우선 核工學分野를 들 수 있다. 여기서 이온 交換樹脂는 없어서는 안 될 重要한 位置를 占하고 있다. 原礦으로부터 우리나라에서 分離하여 精製하든가<sup>20)</sup> 原子爐의 用水 處理<sup>21)</sup>, 廉水로부터 放射線 物質을 除去하는 데에 使用된다<sup>22)</sup>.

또한 이온 交換樹脂는 分析分野에 매우 級要하게 應用되고 있으며 이것이 더욱 發展하여 工業的으로 金屬을 分離하는데 使用되고 있다<sup>23)</sup>.

그 以外에 化學工場의 觸媒로서도 使用되며 醫學 分野에선 高血壓, 心臟病 患者的 人體內 소금分을 줄이기 為하여 암모늄이온으로 된 이온 交換樹脂를 服用시키는 例도 있다<sup>24)</sup>.

#### 引用 文獻

- 1) J. T. Way, J. Roy. Agric. Soc. 11, 313 (1850)
- 2) H. S. Thomson, J. Roy. Agric. Soc. 11, 68 (1850)
- 3) R. Gans, Jb. R. preuß. geol. Landesanstalt Berlin, 26, 179 (1905)
- 4) K. Heinrich, VDI-Zeitschrift 102, 1061 (1960)
- 5) R. Griessbach, Austauschadsorption in Theoric und Praxis, Akademie-Verlag, Berlin, 1967, 1

- 6) B. A. Adams and E. L. Holmes, J. Soc. Chem. Ind. (London) 54, 1 (1935)
- 7) G. F. D'Alelio (General Electric Co.), USP 2366007 (1945), USP 2366008 (1945)
- 8) W. C. Bauman and R. McKellar (The Dow Chemical Co), USP 2614099 (1952)
- 9) G. W. Bodamer (Rohm & Haas Co.), USP 2597440 (1952)
- 10) R. Kunin, E. F. Meitzner, J. A. Oline, S. A. Fisher and N. Frisch, Ind. Eng. Chem. Prod. Res. & Develop. 1, 140 (1962)
- 11) J. R. Millar, D. G. Smith, W. E. Marr and T. R. E. Kressman, J. Chem. Soc. (London) 1963, 2779
- 12) D. Braun and U. Y. Kim, Kolloid-Z. u. Z. Polymere 216, 321 (1967)
- 13) F. Helfferich, Ionenaustauscher Band I, Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr., 1959, 38
- 14) H. G. Cassidy and K. A. Kun, Oxidation-Reduction Polymers, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1965
- 15) R. Kunin and F. McGarvey, Ind. Eng. Chem. 47, 565 (1955)
- 16) R. Griessbach, Zuckerindustrie 9, 181, (1959)
- 17) N. V. D. Meeberg, Indian Soap J. 22, 143 (1957)
- 18) K. Heinrich and W. Busse, Galvanotechik 51, 67 (1960)
- 19) K. Hennig, Der Deutsche Weinbau 10, 126 (1955)
- 20) A. H. Greer, A. B. Mindler and J. P. Termini, Ind. Eng. Chem. 50, 166 (1958)
- 21) P. Profos, Chem.-Ing.-Techn. 31, 442 (1959)
- 22) G. Weiss, Chem.-Ing.-Techn. 31, 133 (1956)
- 23) O. Samuelson, Ion Exchange Separation in the Analytical Chemistry, Almovist & Wiksell, Stockholm, 1963.
- 24) K. Heinrich, VDI-Zeitschrift 102, 1103 (1960)